

## SMP Elastic 400

1- КОМПОНЕНТНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ  
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



### ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Nr. art. 0935



|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ОСНОВАНИЕ:       | 100% MS Полимер                                                      |
| КОНСИСТЕНЦИЯ:    | густая жидкость                                                      |
| ЦВЕТ:            | пепельный                                                            |
| ПЛОТНОСТЬ:       | 1,6 кг/дм <sup>3</sup>                                               |
| ВРЕМЯ УКЛАДКИ:   | около 120 минут при од 15°C до 23°C,<br>(Влажность воздуха 23°C/50%) |
| СРОК ГОДНОСТИ:   | 6 месяцев от даты изготовления                                       |
| РАЗМЕР УПАКОВКИ: | 12 кг                                                                |

#### СВОЙСТВА:

Готовый к применению, эластичный клей на основе MS Polimer, универсального назначения, без запаха. Не содержит воды, растворителей и изоцианатов. Устойчив к воде и температуре. После применения не вызывает разбухания древесины, создавая прочный эластичный шов. Безопасен при применении. Легко наносится и устраняется. Клей соответствует требованиям нормы PN EN 14293.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

MS 400 ELASTIC предназначен для приклеивания на цементные и ангидритовые монолитные полы и на другие поверхности: массивный, многослойный, экзотический паркет, многослойные доски, деревянные панели, готовые и промышленные паркет, ламинат. Клей можно применять на полах с обогревом.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность и климатические условия в помещении должны соответствовать общепринятым принципам укладки паркета. Основание должно быть сухим стабильным, ровным, без антиадгезийных загрязнений в виде масла, краски, гипса и т. п., устойчивым к износу и отслаиванию, вызванному естественной деформацией древесины. Рекомендуем грунтовать основание полиуретановым грунтом, напр. RENOPRIMER PU-112 или RENOPRIMER PU-150, PU-200, PU-300 (в случае основания с высоким влагопоглощением или когда основание необходимо упрочнить).

#### СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Накладывать клей на поверхность с помощью надлежащего зубчатого шпателя. Приклеиваемый элемент слегка дожать. Следует обратить внимание, чтобы обратная сторона клееного элемента была полностью

покрыта клеем. После окончания приклеивания неиспользованный клей в упаковке плотно накрыть алюминиевой фольгой с целью ограничения доступа влаги.

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Ниже 15°C и выше 65% влажности окружающей среды, не допускается склеивание элементов покрытия пола. Загрязнения, возникшие во время укладки, и инструменты очистить немедленно с применением PU Cleaner. Шлифование/продолжение работ – не ранее, чем спустя 24 часа (при условии отсутствия периода акклиматизации древесины до окружающих условий).

#### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от 5°C до 25°C.

#### РАСХОД:

Ниже иллюстративно приведены размеры зубчатых шпателей для склеивания. Шпатель для клея должен быть выбран таким образом, чтобы клей покрывал 100% нижней части элементов пола. При необходимости зубы шпателя должны быть увеличены металлическими ножницами.

| Тип пола:                                                                                            | Тип зубьев: | Расход:                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Большие элементы готового и массивного паркета, массивные доски                                      | B13         | 1100 - 1300 г/м <sup>2</sup> |
| Ламели, промышленная мозаика, массивный паркет, готовый паркет малого формата и деревянная брусчатка | B11         | 1000 - 1200 г/м <sup>2</sup> |
| Большие детали готового паркета                                                                      | B5          | 800 - 1000 г/м <sup>2</sup>  |
| Мозаичный паркет, готовый паркет малого формата                                                      | B3          | 700 - 900 г/м <sup>2</sup>   |