

Urethane 100

2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

КОМПОНЕНТ А – ОСНОВА КЛЕЯ,
КОМПОНЕНТ В – ОТВЕРДИТЕЛЬ

Nr. art. 0950



КОНСИСТЕНЦИЯ:	густая жидкость (комп. А) маслянистая жидкость (комп. В)
ЦВЕТ:	серый (комп. А) коричневый (комп. В)
ЗАПАХ:	без запаха (комп. А) землистый (комп. В)
ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ:	190°C
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ:	250°C (комп. А) 200°C (комп. В)
ПЛОТНОСТЬ:	1,6 кг/дм ³ (комп. А) 1,2 кг/дм ³ (комп. В)
СРОК ХРАНЕНИЯ:	12 месяцев от даты производства
РАЗМЕР УПАКОВКИ:	(комп. А + комп. В): 9,99 кг комп. А: 6 кг, комп. В: 0,99 кг

СВОЙСТВА:

Универсальный 2-х компонентный полиуретановый клей, не содержащий воду и растворителей, обладающий очень хорошими заполняющими свойствами. После схватывания проявляет очень хорошую стабильность и отсутствие сжимания, даже при наложении более толстых слоев. Характеризуется длительным временем использования готовой смеси (до 100 минут). Клей соответствует требованиям стандартов PN EN 14293.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для приклеивания на бетонных основаниях, ангидритовых, керамических (после соответствующей подготовки керамического основания), деревянных – монолитного паркета, слоистого, экзотического, монолитных досок, слоистых, деревянных панелей, готового и промышленного паркета (в том числе – для полов с подогревом).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание и климатические условия в помещении должны соответствовать общим нормам для паркетных работ. Основание должно быть сухим, стабильным, ровным, без антиадгезивных загрязнений, типа масел, краски, гипса и тому подобное, устойчивым к скалыванию и отрывам, возникающих из-за работы древесины. Рекомендуем нанести на основание грунтовку полиуретановым грунтом, напр.: RENOPRIMER PU 112, 150, 200 или 300.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

К компоненту А (основе клея) следует добавить компонент В и тщательно перемешать соответствующим инструментом для смешивания. Необходимо смешивать до получения однородной консистенции (на стенках и на дне упаковки), поскольку, в случае нетщательного

смешивания, можно не достичь максимального результата. Подготовленный клей накладывать на основание соответствующим зубчатым шпателем. Приклеиваемый элемент легко дожать, передвигая его по горизонтальной плоскости. Не следует ходить по приклеенной поверхности в течение 4-6 часов.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

Деление клея в упаковке на части связано с большим риском неправильной подборки пропорции и, в результате, ненадлежащего схватывания. Если, однако, существует необходимость деления клея, следует очень точно дозировать компоненты В и А. Не допускается приклеивание элементов напольного паркета при температуре окружающей среды ниже 15°C и влажности выше 65%. Загрязнения, возникшие во время паркетных работ, и инструменты необходимо немедленно очистить, применяя PU Cleaner. После засыхания клей можно устранить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ:

Хранить в оригинально закрытой упаковке, в сухом месте, при температуре от 5°C до 25°C.

РАСХОД:

Ниже приведены размеры зубчатых шпателей для склеивания. Шпатель для клея должен быть выбран таким образом, чтобы клей покрывал 100% нижней части элементов пола. При необходимости зубы шпателя должны быть увеличены металлическими ножницами..

Тип пола:	Тип зубьев:	Расход:
Массивный деревянный пол.	B13	1100 - 1300 г/м ²
Слоистые доски, Деревянные панели.	B11	1000 - 1200 г/м ²
Готовый паркет, Промышленный паркет.	B11	1000 - 1200 г/м ²

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.