



SIPP PRIMER PU SPM

Однокомпонентный ПУ грунт
ТУ 20.52.10-001-0190992093-2019

Технические данные


Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Низковязкая жидкость
Цвет	Коричневый
Плотность (при +20°C)	1,08±0,02 кг/л
Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм (при +20°C)	130±10 с
Адгезионная вязкость	Не менее 2,5 Н/мм ²
Содержание нелетучих веществ	100%
Высыхание до степени 1 (при +20°C)	Не более 3 ч
Высыхание до степени 3 (при +20°C)	Не более 12 ч
Фасовка	6 кг

Расход



Практический расход зависит от впитывающей способности основания.

Область применения



Подходит для грунтования оснований:

- Пористых минеральных
- Бетон, цементно-песчаные стяжки
- Обеспыливание бетонных оснований
- Для напыляемых эластомерных полимочевинных покрытий
- Для грунтования стенок деформационных и усадочных швов
- Перед нанесением полиуретановых герметизирующих материалов
- Штукатурка при устройстве окрасочных и наливных полиуретановых покрытий пола и стен

Также применяется для пропитывания и поверхностного упрочнения цементно-песчаных стяжек, бетонных полов и прочих пористых оснований.

Предотвращает их пылеотделения и защищает от проникновения влаги, водных растворов солей, кислот, щелочей низких и средних концентраций, масел, жиров, нефтепродуктов, ГСМ.

Основные требования к бетонному основанию: прочность на сжатие – не менее 20 Н/мм², прочность на отрыв – не менее 1,5 Н/мм², влажность – не более 4% (масс.).

Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно - техническим нормам, например, требованиям СП 29.13330.2011 «Полы».

Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии.

■ Подготовка


Цементное основание готовят с помощью дробеструйной обработки или с применением фрезеровального и шлифовального оборудования. Старое основание необходимо полностью удалить.

Если работы проводят по полимерному покрытию пола, то необходимо предварительно проверить его целостность, а также провести тестирование на качество адгезии. Все швы и трещины расшивают и расчищают. Сколы на поверхности тоже нужно зачистить. После механического очищения поверхность обеспыливают с использованием промышленных пылесосов.

При устройстве наливных полов грунтование проводят в два и более слоя, чтобы поверхность была полностью покрыта, включая имеющиеся неровности и дефекты. Для получения качественной адгезии полимерных покрытий свежееуложенную грунтовку необходимо покрыть прокаленным кварцевым песком 0,1 - 0,3 мм / 0,3 - 0,9 мм / 0,8 - 1,2 мм с расходом от 0,3 до 1,0 кг/м²

Грунтовочный слой должен иметь сплошное и ровное покрытие, без вмятин и других дефектов, пятен.

Порядок применения



■ Условия применения

Качественно загрунтованное основание должно иметь однородную, слегка глянцевую поверхность. Участки основания, где грунтовка полностью впиталась, следует загрунтовать повторно. В тёплое время года рекомендуется завершать работы по грунтованию по возможности вечером, так как в течение прохладного времени суток нанесенная грунтовка лучше проникает в основание.

Если материал не использован полностью, необходимо удалить воздух и плотно закрыть упаковку.

Указания по применению



НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!
НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ И ЛУЖ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ!

■ Высыхание


Промежуточный или лицевой слой покрытия допускается наносить после высыхания грунтовочного слоя до степени 3 («до отлипа»), обычно через 8 - 12 ч. при условии, если появляется возможность ходить по нанесенному слою, не оставляя следов, но не позднее чем через 24 часа после окончания грунтования

Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий связаны с технологией производства.

■ Разбавление

Продукт готов к применению. Не требует перемешивания.

Рабочий инструмент / очистка



Грунтовку следует наносить однородным тонким слоем без пропусков с помощью нейлонового или мехового валика с коротким ворсом. Допускается использование оборудования безвоздушного распыления.

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

Условия хранения / срок хранения



Транспортировка и хранение грунтовки должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5. Перевозка грунтовки осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовки рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°C и не выше +30°C. Открытую упаковку с остатками грунтовки хранить для последующего применения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Установленный срок годности материала - 12 месяцев (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Меры по оказанию первой помощи

При попадании на кожу:

удалить загрязнение ватным и тампоном не замедлительно промыть большим количеством воды с мылом.

При попадании в глаза:

в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Посетить врача.

При проглатывании:

немедленно вызвать врача. Прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании) и обратиться за медицинской помощью.

Указание по утилизации

Не допускать попадания продукта в канализацию / водоемы или в грунт. Остатки материала передать в место сбора вредных отходов.

Во избежание рисков для человека и окружающей среды применять их строго в соответствии с руководством по применению и только в допустимых областях применения. Применение не по назначению может нанести вред здоровью и окружающей среде. Не контактировать со средством без необходимости. Вскрывать и применять с осторожностью. Во время работ не принимать пищу и напитки, не курить. При нанесении в мастерской (промышленное применение) обеспечить хорошую вентиляцию. Перед паузами и по окончании работ мыть руки. Не допускать попадания средства и его остатков в грунтовые воды, почву и канализацию. Держать вдали от источников огня, защищать от электростатического заряда. Пары могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом; не вдыхать газы и пары. Возможные стекающие излишки продукта собрать для повторного использования или утилизации.

SIPP PRIMER PU SPM — Однокомпонентная полиуретановая грунтовка без запаха. Отверждается при контакте с естественной влажностью воздуха. Не содержит органических растворителей.

Грунт однокомпонентный без запаха применяется для грунтования поверхностей пористых минеральных оснований, таких как бетон, цементно - песчаные стяжки, штукатурка при устройстве окрасочных и наливных полиуретановых покрытий пола и стен, напыляемых эластомерных полимочевинных покрытий, для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых герметизирующих материалов.

Также применяется для пропитывания и поверхностного упрочнения цементно - песчаных стяжек, бетонных полов и прочих пористых оснований, предотвращения их пылеотделения и защиты от проникновения влаги, водных растворов солей, кислот, щелочей низких и средних концентраций, масел, жиров, нефтепродуктов, ГСМ.

Преимущества

Обладает высокой проникающей способностью
Пропитывает, упрочняет и изолирует верхний слой пористых оснований
Обеспечивает высокую прочность адгезионной связи покрытия с основанием
Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения
Обработанная поверхность основания устойчива к воздействию воды, водных растворов и большинства технических жидкостей
Обработанная поверхность основания устойчива к механическим нагрузкам (передвижение людей и транспортных средств)

Материал поставляется в готовом для применения виде и не требует перемешивания. Дополнительное разбавление грунтовки или добавление наполнителей с целью регулирования вязкости не допускается.

Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности.

Работы с применением материала производить в помещениях, оборудованных общей приточно - вытяжной и местной вытяжной вентиляцией.

Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот.

Открытую упаковку с остатками грунтовки хранить для последующего применения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

По истечении срока годности материал подлежит проверке на соответствие требованиям действующих ТУ и в случае подтверждения его пригодности может быть использован по назначению.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке приме-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет