



SIPP 1K MS

Гибридный клей для всех видов паркета
и массивной доски

Технические данные


Наименование показателя	Значение показателя
Основа	MS Полимеры
Внешний вид	Пастообразный состав
Цвет	Светло-бежевый/Белый
Плотность	1,4-1,6 г/см ³
Рабочее время	Не менее 40 минут
Расход	800-1400 г/м ²
Ввод в эксплуатацию (рабочая нагрузка)	пешеходная - около 24 часов, интенсивная - через 48 часов
Готовность покрытия к циклеванью и шлифовке	Не менее 48 часов
Температура использования	+ 10 °C до + 30 °C
Фасовка	1 кг, 7 кг, 14 кг

Расход



Эффективное нанесение обеспечивается при 800-1400г/м²

Область применения



Предназначен для укладки всех видов деревянных напольных покрытий:

- Массивные доски любой длины и толщины
- Штучного, промышленного, мозаичного паркета толщиной до 23 мм
- Лакированного/нелакированного паркета
- Всех пород дерева, в том числе и экзотических
- Многослойной паркетной/инженерной доски любого размера
- Щитового сборного паркета на ребро
- Для ламината, SPC, и др. замковых ПВХ покрытий

Совместим со всеми видами прочных впитывающих и невпитывающих оснований:

- Выровненные цементными и ангидридными нивелирующими смесями минеральные основания
- Подготовленные бетонные поверхности
- Стяжки на цементной основе
- Уложенная ранее керамическая плитка, старый паркет, подготовленные соответствующим образом
- Подготовленные ДСП, фанера, OSB

Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно быть прочным и ровным, твердым, чистым, сухим, обеспыленным и обезжиренным.

Влажность оснований на цементной основе не должна превышать 4%, ангидридных стяжек 0,5%.

Прочность минерального основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа.


■ Подготовка

До начала укладки необходимо выдержать напольное покрытие не менее 48 часов в месте выполнения работ, чтобы сбалансировать влажность напольного покрытия и помещения.

Укладку рекомендуется производить при относительной влажности воздуха в помещении не более 65%. При наличии подогрева пола, он должен быть включен не менее трёх недель и выключен не позднее, чем за 48 часов перед укладкой напольного покрытия. Подогрев пола запускается в эксплуатацию только через 8 дней после окончания работ, при этом повышение температуры должно осуществляться постепенно.

Перепад высот (ровность) основания не более 2 мм по 2 метровому правилу. При недостаточной прочности и ровности, основание рекомендуется подготовить высокопрочной быстротвердеющей выравнивающей смесью. Для укрепления минерального основания рекомендуется использовать быстротвердеющую полиуретановую грунтовку SIPP PRIMER PU SPM.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +15 °C до +25 °C.

Клей наносится на подготовленное основание специальным зубчатым шпателем рекомендованного профиля с заданным расходом методом сплошного нанесения.

Если материал не использован полностью, необходимо удалить воздух и плотно закрыть упаковку.

Указания по применению



■ Высыхание

Рабочее время клея составляет около 35-40 минут.

В случае если покрытие не было уложено в течение этого времени, клей необходимо удалить с основания. Ходить по паркету возможно не ранее, чем через 24 часа.

Последующую механическую обработку (циклевание и шлифовку) паркета рекомендуется начинать не ранее чем через 48 часов после укладки.

Повышать температуру отопления (в т.ч. теплого пола) следует постепенно только спустя неделю после укладки.

Отверждение клея происходит в результате контакта с влагой. При низкой влажности воздуха в помещении время отверждения увеличивается.

Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий связаны с технологией производства.

■ Разбавление

Продукт готов у применению

Рабочий инструмент / очистка



Шпатель В3–В5: короткие элементы сборного щитового двухслойного паркета (до 100 см);

Шпатель В5–В11: сборный двухслойный и трехслойный щитовой паркет, а также крупноразмерные паркетные анели. При необходимости рекомендуется пригрузить панели по концам.

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи растворителя SIPP WS OF. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

Условия хранения / срок хранения



Хранить клей в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 °C до +30 °C, защищенном от прямых солнечных лучей в прохладном помещении. Срок годности продукта 12 месяцев.

По истечении указанного производителем гарантийного срока клей перед использованием необходимо проверять на соответствие действующим нормам безопасности и качества.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Меры по оказанию первой помощи

При попадании на кожу:

немедленно промыть большим количеством воды с мылом.

При попадании в глаза:

в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Посетить врача.

При проглатывании

немедленно вызвать врача. Прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании) и обратиться за медицинской помощью.

Указание по утилизации

Не допускать попадания продукта в канализацию / водоемы или в грунт. Остатки материала передать в место сбора вредных отходов.

Во избежание рисков для человека и окружающей среды применять их строго в соответствии с руководством по применению и только в допустимых областях применения. Применение не по назначению может нанести вред здоровью и окружающей среде. Не контактировать со средством без необходимости. Вскрывать и применять с осторожностью. Во время работ не принимать пищу и напитки, не курить. При нанесении в мастерской (промышленное применение) обеспечить хорошую вентиляцию. Перед паузами и по окончании работ мыть руки. Не допускать попадания средства и его остатков в грунтовые воды, почву и канализацию. Держать вдали от источников огня, защищать от электростатического заряда. Пары могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом; не вдыхать газы и пары. Возможные стекающие излишки продукта собрать для повторного использования или утилизации.

SIPP 1K MS— высокоэластичный однокомпонентный клей для паркета нового поколения на основе MS-полимеров. Клеевой состав не содержит компоненты, способные повлиять на древесину паркета: воду, органические растворители, эпоксидные компоненты, фталаты и изоцианаты.

Сначала необходимо уложить первый продольный участок покрытия шириной до 1 м. При этом плотно подогнать паркетные доски при помощи молотка и подбивочного бруска.

С помощью шпателя нанести клей на основание на первом участке работ. Сильно прижать укладываемый элемент покрытия к основанию, дополнительно зафиксировав его механическим креплением (опционально). Затем уложить следующий элемент, выполнив совмещение пазов, подбивку и так далее. По периметру помещения необходимо предусмотреть компенсационный зазор, который следует заполнить пробковым герметиком и закрыть декоративным плинтусом.

Правило расчета зазоров: 0,15% от самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.

Преимущества

Легко разравнивается шпателем, хорошо держит риф
Не содержит растворителей, не имеет запах в процессе работы
Отличается высокой адгезией, подходит для любых оснований
Постоянная эластичность в широком диапазоне температур от -40°C до +120°C
Может применяться для полов с подогревом
Легко удаляется с инструмента
Влагостойкий и высокопрочный, применим в том числе для всех экзотических пород дерева
Сохраняет эластичность после деформационных нагрузок (сжатия или растяжения)
Не вызывает коррозии металлических оснований
Обладает звукоизолирующими свойствами

Клеевое соединение устойчиво к воздействию температуры от -40°C до +120°C, влаги и ультрафиолетовых лучей. Подходит для теплых полов и понижает уровень ударного шума. Клей отличается высокой стойкостью к воздействию воды. При нанесении формирует и держит ровный клеевой гребень идеальной формы. Отличается высоким показателем механической прочности, адгезии к основанию и прочностью на сдвиг, компенсирующей внутреннее напряжение массивного дерева. Легко удаляется с лицевой поверхности покрытия. В процессе применения и эксплуатации обладает чрезвычайно низким уровнем эмиссии летучих органических веществ. Может окрашиваться (необходимо проверить ЛКМ на совместимость).

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке приме-

стие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет