



SIPP PVC

Многофункциональный клей для ПВХ
и текстильных покрытий

Технические данные


	Наименование показателя	Значение показателя
	Основа	Акриловая дисперсия
	Консистенция	Средневязкая
	Цвет	Светло-Бежевый
	Плотность	~ 1,3 г/см ³
	Влажность	65%
	Морозостойкость	5 циклов замораживания до -40°C
	Рабочее время	для впитывающих оснований - 30 мин для невпитывающих - 90 мин
	Готовность покрытия	Не менее 24 часов
	Температура использования	+ 12 °C до + 20 °C
	Фасовка	6 кг, 12 кг

Расход



~ 280 - 310 г/м² - шпатель A1/A2; ~ 400 – 500 г/м² - шпатель B1/B2

Область применения



Предназначен для приклеивания впитывающих и не впитывающих влагу оснований:

- ПВХ-покрытий в рулонах и плитках (LVT)
- ПВХ-покрытий на подложке из полиэстера, минеральных волокон, натурального линолеума
- Кварц-виниловых плиток
- Шлифованных эластомерных покрытий до 4 мм в рулонах и плитках размером до 1м x1м
- Покрытий из вспененного винила на впитывающие и не впитывающие влагу основания
- Текстильных покрытий на различной подложке (небходим тест на совместимость)
- Покрытий из иглопробивного материала

Клей подходит для всех типов оснований пола

- Время подсушки ~40- 60 минут для невпитывающих - в зависимости от покрытия при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
- Для впитывающих оснований ~10 -30 минут.
- Время высыхания ~ 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
- Для паронепропускающих покрытий клей должен полностью подсохнуть 30-60 мин.
- При укладке подложка покрытия должна быть полностью покрыта клеем в форме рифов.

Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно быть прочным и ровным, твердым, чистым, сухим, обеспыленным и обезжиренным. Прочным на разрыв, давление и растяжение, свободным от слоев, снижающих адгезию, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87

Полы с недостатками необходимо соответственно доработать: отшлифовать, нанести грунтовку.


■ Подготовка

Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

При проверке клея на схватываемость пальцем он должен образовывать нити, но не размазываться. Края покрытий укладываются друг к другу, не придавливаются. Текстильные покрытия и покрытия из иглопробиваемого материала (ПКВ В1-В2) укладываются на подсушенный слой клея в течение прибл. 30 минут (время для укладки), их сразу же необходимо тщательно притереть и привальцевать.

При укладке покрытий из вспененного винила на ровные основания можно ограничиться зубчатым шпателем А1 - в этом случае уменьшается время для подсушки клея. Эластомерные (резиновые) покрытия (шпатель А2) и натуральный линолеум (шпатель В1) укладываются в еще влажный слой клея, после подсушки в течение 10-15 минут. Необходимое время подсушки зависит от температуры помещения, влажности воздуха и впитывающей способности основания.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).

Нанести клей с помощью зубчатого шпателя равномерно на всю поверхность. После подсушки клея (10-20 мин., зависит от покрытия) уложить покрытие и хорошо притереть его, особенно в области шва. Спустя 15-20 минут следует еще раз притереть покрытие в местах напряжения.

Покрытие уложить в подсохшее, но еще клеящее поле, немедленно притереть или прикатать валиком.

Указания по применению



■ Высыхание

При приклеивании на не впитывающие влагу основания (фанеру, ДСП, старое приклеенное покрытие - шпатель А1) и для паронепропускающих покрытий клей должен полностью подсохнуть (30-60 мин.). Покрытие после укладки сразу же хорошо притереть, особенно в области швов. Сварку швов можно производить через 24 часа после укладки.

При укладке подложка покрытия должна быть полностью покрыта клеем в форме рифов. Своевременно меняйте использованные насадки зубчатого шпателя. Во время затвердевания следует избегать тепловых и солнечных излучений, а также динамических и точечных нагрузок. Учитывайте инструкции по укладке от производителей покрытий.

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах

Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий связаны с технологией производства.

■ **Разбавление**

Продукт готов у применению.

**Рабочий инструмент /
очистка**



При укладке покрытий из вспененного винила на ровные основания можно ограничиться зубчатым шпателем A1

Эластомерные (резиновые) покрытия шпатель A2

Натуральный линолеум шпатель B1

Излишки материала и загрязнения должны удаляться водой, по мере их появления.

**Условия хранения /
срок хранения**



Хранить клей в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C, защищенном от прямых солнечных лучей в прохладном помещении. Срок годности продукта 15 месяцев.

По истечении указанного производителем гарантийного срока клей перед использованием необходимо проверять на соответствие действующим нормам безопасности и качества.

**Безопасность /
нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Меры по оказанию
первой помощи**

При попадании на кожу:

немедленно промыть большим количеством воды с мылом.

При попадании в глаза:

в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Посетить врача.

При проглатывании

немедленно вызвать врача. Прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании) и обратиться за медицинской помощью.

**Указание по
утилизации**

Не допускать попадания продукта в канализацию / водоемы или в грунт. Остатки материала передать в место сбора вредных отходов.

Во избежание рисков для человека и окружающей среды применять их строго в соответствии с руководством по применению и только в допустимых областях применения. Применение не по назначению может нанести вред здоровью и окружающей среде. Не контактировать со средством без необходимости. Вскрывать и применять с осторожностью. Во время работ не принимать пищу и напитки, не курить. При нанесении в мастерской (промышленное применение) обеспечить хорошую вентиляцию. Перед паузами и по окончании работ мыть руки. Не допускать попадания средства и его остатков в грунтовые воды, почву и канализацию. Держать вдали от источников огня, защищать от электростатического заряда. Пары могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом; не вдыхать газы и пары. Возможные стекающие излишки продукта собрать для повторного использования или утилизации.

SIPP PVC — Многофункциональный клей. Водно-дисперсионный клей для приклеивания ПВХ-покрытий в рулонах и плитках. Высокая начальная клеящая способность.

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ.

Применяется для виниловых покрытий, шлифованных эластомерных покрытий в рулонах и плитках (толщиной до 4 мм), натурального линолеума, кварц-виниловых плиток, текстильных покрытий и покрытий из иглопробивного материала.

Для впитывающих и не впитывающих влагу оснований.

Преимущества	
	Очень высокая начальная клеящая способность
	Морозостойкий
	Термоустойчивый
	Длительное время для укладки
	Легко очищается
	Легко удаляется с инструмента
	Имеет твердо-эластичный клеевой риф
	Нейтральный запах
	Легко наносится
	Может применяться для полов с подогревом и под мебель на роликах

Дополнительная информация

Не допускается краткосрочное замораживание при транспортировке. В случае замерзания клея дать ему оттаять естественным путем (при t 15-18°C) и затем тщательно перемешать.

Не допускается размораживание клея в горячей воде или при помощи отопительных приборов!

Загрязнения клеем, по возможности, сразу же удаляйте водой. Соблюдайте инструкции для других вспомогательных материалов.

Учитывайте инструкции по укладке от производителей покрытий.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке приме-

стие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет