SIPP PROM

МИРОВОЙ СТАНДАРТ

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

# SIPP KF

WWW.SIPP-PROM.RU

8 (812) 329-07-15
8 (929) 100-32-52

info@sipp-prom.ru
msk@sipp-prom.ru

SIPP PROM
МИРОВОЙ СТАНДАРТ

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

**SIPP KF**— Клей-фиксатор для гибких напольных покрытий. Для фиксации ковролина, текстильных, виниловых покрытий внутри помещения. Для укладки на впитывающие и не впитывающие влагу основания.

Предназначен для фиксации: ковролина, текстильных, виниловых покрытий на прошпаклёванные полы или на уже имеющиеся напольные покрытия, подвергнутые очистке (н-р: виниловые покрытия, линолеум, керамическая плитка, лакированный паркет или дощатый пол); напольного покрытия внутри помещения на впитывающие и не впитывающие влагу основания

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, выровненным и просушенным, без трещин, очищенным от остатков мастики, пыли, жиров, масел и других материалов, снижающих клеящую способность. Основание с недостатками необходимо дополнительно доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и выравнивающую смесь. Не рекомендуется производить укладку покрытия сразу после нанесения клея на загрунтованную поверхность основания без нанесения на основание слоя шпатлевки или нивелирующей смеси толщиной не менее 3мм (для увеличения впитывающей способности основания). Температура клея и основания должна быть не ниже 15ºС, относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуемая 65%).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

На поверхности клея допускается образование полимерной пленки. Перед применением пленку необходимо удалить. Клей тщательно размешать! После этого клей готов к применению. Для укладки рулонных напольных покрытий клей наноситься с помощью валика или многозубчатого шпателя А1 равномерно на основание. Для укладки модульных напольных покрытий клей наноситься с помощью многозубчатого шпателя А1 равномерно на основание.

Время предварительной подсушки зависит от температуры помещения, влажности воздуха, ровности основания и количества нанесенного клея. Готовность клея определяется визуально, легким касанием клеевого поля пальцами рук – клей не должен переходить на пальцы.

Напольное покрытие укладывается во влажное клеевое поле. При укладке покрытий на вторичной синтетической основе рекомендуется применять шпатель с мелкими зубьями и укладывать покрытие в полувлажное клеевое поле. При укладке виниловых покрытий на невпитывающее воду основание (старые покрытия) необходимо увеличить время подсушки (пленка должна остаться клеящей, но уже сухой).

Во избежание образования повышенной влажности между покрытием и полом (вздутия и пузырей в т.ч.), уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем приглаживания или с помощью прикаточного валика (весом 30-50 кг), особенно в области швов. Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15°С и относительной влажности не выше 75% (рекомендованная 65%).

Сварку стыков линолеума производить не раньше, чем через 24 часа. В течение 72 часов после приклеивания напольного покрытия не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

Свежие клеевые загрязнения немедленно удалить водой. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью воды или моющего средства, предварительно убедившись, что внешний вид покрытия не будет испорчен.

**Система напольного отопления**:

Клей пригоден для укладки напольного покрытия поверх систем напольного отопления. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала производства работ по укладке покрытия. Необходимо отключить систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки. Запуск системы напольного отопления не ранее 72 часов после укладки напольного покрытия, с шагом температуры макс. 5 °С в сутки.

**Дополнительная информация**:

Напольное покрытие должно пройти процесс акклиматизации. Соблюдайте инструкцию (указания) по укладке от производителя напольных покрытий. При работе с древесным основанием (дерево, ДСП, ДВП) необходимо учитывать качество основания или получить дополнительную информацию у производителя. При работе продукт не требует специальных мер безопасности. Рекомендуется работать в перчатках. При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу. Только пустые упаковки выбрасывать в мусоросборник. Затвердевший продукт - домашний мусор, незатвердевший продукт - коммунальное место сбора мусора. Отзывы и предложения просьба направлять производителю.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SIPP PROM
МИРОВОЙ СТАНДАРТ

## КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

-Морозостойкий;
-Не содержит растворителей;
-Возможность нанесения валиком;
-Устойчив к влажной уборке покрытия;
-Нейтральный запах;
-Подходит для теплых полов и под мебель на роликах;
-Очень низкая эмиссия;
-Легко наносится;
-Легко очищается.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
|---|---|
| **Основа:** | Полимерная дисперсия |
| **Цвет:** | Бежевый |
| **Консистенция:** | Средневязкая |
| **Расход:** | ~ 150 г/м2 - валик, ~ 200 г/м$^2$ - шпатель А1 |
| **Морозостойкость** | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°С |
| **Плотность** | ~ 1,2 г/см$^3$ |
| **Условия хранения** | 15 месяцев в невскрытой заводской упаковке при температуре 5-25˚С |
| **Инструмент** | Валик, многозубчатый шпатель ТКВ А1 |
| **Рабочее время** | ~ 30 мин. (для модульных напольных покрытий) при температуре 18 - 20°С и влажности 65% |
| **Рабочее время** | ~ 60 мин. (для рулонных напольных покрытий) |
| **Время подсушки** | ~15 мин. для впитывающих оснований, ~30 минут для невпитывающих при температуре 18 - 20°С и влажности 65% |
| **Температура применения** | Температура материала и в помещении мин. 18˚С, температура пола мин. 15˚С, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%). |