



SIPP STICK PREMIUM

Универсальный акриловый клей для укладки коммерческих напольных покрытий

Технические данные


	Наименование показателя	Значение показателя
	Основа	Акриловая дисперсия, наполнитель, добавки
	Цвет	Бежевый
	Плотность	1,25 ± 0,05 г/см3
	Влажность	не более 70%
	Открытое время при работе с ПВХ	около 60 минут
	Открытое время при работе с каучуковыми покрытиями	около 30 минут
	Готовность покрытия	не менее 24 часов
	Температура использования	+ 10 °C до + 25 °C
	Возможность технологического прохода	около 12 часов
	Фасовка	6 кг, 12 кг

Расход



250-400 г/м2

Область применения



Применяется для приклеивания покрытия методом сплошного нанесения:

- LVT (Luxury Vinyl Tiles) в плитках и ламелях
- Каучуковых покрытий в плитках и рулонах толщиной до 3,5 мм
- Кварц - виниловых покрытий
- Гомогенного и гетерогенного ПВХ в плитках и в рулонах
- Покрытия из полиолефина на нетканой основе
- Акустического ПВХ на вспененной основе
- Для приклеивания ПВХ на ПВХ и ПВХ на металл

Клей предназначен для использования внутри помещения по прочным впитывающим и невпитывающим основаниям:

- Металлы, предварительно зачищенные и обезжиренные
- Подготовленные бетонные поверхности
- Стяжки на цементной основе
- Ангидридные стяжки
- Деревянные полы и паркет
- Фанера, ДСП, OSB

Подготовка к выполнению работ**■ Требования к обрабатываемой поверхности**

Основание должно быть прочным и ровным, твердым, чистым, сухим, обеспыленным и обезжиренным.

Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +15 °C до +25 °C.

Влажность оснований на цементной основе не должна превышать 4%, ангидридных стяжек 0,5%.


■ Подготовка

Если влажность основания превышает установленные значения, используйте специализированную грунтовочную систему SIPP EPOXY PRIMER HS. Прочность минерального основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа. Перепад высот (ровность) основания не более 2 мм по 2 метровому правилу. При недостаточной прочности и ровности, основание рекомендуется подготовить высокопрочной быстротвердеющей выравнивающей смесью. Для укрепления минерального основания рекомендуется использовать быстротвердеющую полиуретановую грунтовку SIPP PRIMER PUS PM.

Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя напольного покрытия по укладке и строго соблюдайте его рекомендации. При наличии подогрева пола, он должен быть включен не менее трёх недель и выключен не позднее, чем за 48 часов перед укладкой паркета.

Подогрев пола запускается в эксплуатацию только через 8 дней после окончания работ, при этом повышение температуры должно осуществляться постепенно.

Если материал не использован полностью, необходимо плотно закрыть упаковку.

Порядок применения**■ Условия применения**

Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +15 °C до +25 °C.

Равномерное прижатие обеспечивается путем прилаживания покрытия от центра к краям. ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами.

Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

Указания по применению**■ Высыхание**

Время подсушки (гуммирования) и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, структуры материалов и количества нанесенного клея. Уложить покрытие и хорошо прижать для обеспечения полного контакта клеевого слоя с тыльной стороной.

Время подсушивания (гуммирования) при работе с ПВХ.

Время подсушивания (гуммирования) при работе с каучуковыми покрытиями.

Покрытие может укладываться на сухой и влажный клеевой слой.

Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий связаны с технологией производства.

■ Разбавление

Продукт готов к применению.

Рабочий инструмент / очистка



Клей наносится на подготовленное основание при помощи выбранного шпателя рекомендованного профиля с заданным расходом методом сплошного нанесения.

Очень тонкие напольные покрытия с гладкой подложкой A4/ валик 200 г/м²
Покрытия с гладкой изнаночной стороной A2 200-250 г/м²
Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной B1 300-350 г/м²
Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, сизалевые B2 400-450г/м²

Излишки материала и загрязнения должны удаляться водой, по мере их появления.

Условия хранения / срок хранения



Хранить клей в закрытой заводской упаковке при температуре от +10 °C до +30 °C, защищенном от прямых солнечных лучей в прохладном помещении. Срок годности продукта 12 месяцев. По истечении указанного производителем гарантийного срока клей перед использованием необходимо проверять на соответствие действующим нормам безопасности и качества.

Замораживание не допускается!

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Меры по оказанию первой помощи

При попадании на кожу:
немедленно промыть большим количеством воды с мылом.

При попадании в глаза:
в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Посетить врача.

При проглатывании:
немедленно вызвать врача. Прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании) и обратиться за медицинской помощью.

Указание по утилизации

Не допускать попадания продукта в канализацию / водоемы или в грунт. Остатки материала передать в место сбора вредных отходов.

Во избежание рисков для человека и окружающей среды применять их строго в соответствии с руководством по применению и только в допустимых областях применения. Применение не по назначению может нанести вред здоровью и окружающей среде. Не контактировать со средством без необходимости. Вскрывать и применять с осторожностью. Во время работ не принимать пищу и напитки, не курить. При нанесении в мастерской (промышленное применение) обеспечить хорошую вентиляцию. Перед паузами и по окончании работ мыть руки. Не допускать попадания средства и его остатков в грунтовые воды, почву и канализацию. Держать вдали от источников огня, защищать от электростатического заряда. Пары могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом; не вдыхать газы и пары. Возможные стекающие излишки продукта собрать для повторного использования или утилизации.

SIPP STICK PREMIUM — высокоэффективный однокомпонентный универсальный акриловый клей для укладки гибких коммерческих напольных покрытий, в том числе жёстких предрасположенных к различным деформациям в процессе транспортировки и хранения. Обладает мощной начальной силой фиксации и быстрым набором прочности соединения.

Клей содержит минимальное количество воды, предназначен для одностороннего нанесения и приклеивания покрытия методом сплошного нанесения. Применяется для внутренних работ, в том числе для приклеивания ПВХ в душевых комнатах на полу и стенах.

Покрытие может укладываться на сухой и влажный клеевой слой. Специально разработан для приклеивания LVT и каучуковых покрытий, а также всех типов гибких коммерческих напольных покрытий с высокой интенсивностью эксплуатации.

Преимущества

Мощная начальная фиксация
Высокая прочность на сдвиг и отрыв
Быстрый ввод в эксплуатацию
Устойчивость к высокой механической нагрузке и воздействию мебели на роликах
Укладка на любой тип оснований
Для всех видов гибких напольных покрытий
Подходит для теплых полов всех видов
Не содержит растворителей, фталатов
Очень низкие выбросы ЛОС: класс A+;
Соответствует требованиям ГОСТ

Дополнительная информация

Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной партии.

Загрязнения клеем, по возможности, сразу же удаляйте водой. Соблюдайте инструкции для других вспомогательных материалов.

Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя напольного покрытия по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.

Замораживание не допускается.

Хранить в недоступном для детей месте.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке приме-

стие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет