Технический паспорт продукта

Дисперсионный универсальный грунт

UZIN PE 260

Плёнкообразующий грунт-концентрат для невпитывающих и впитывающих оснований

ГЛАВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- неразбавленный грунт для напольных покрытий на плотных и слабовпитывающих основаниях;
- разбавленный грунт для напольных покрытий на впитывающих основаниях.

ПОДХОДИТ ДЛЯ / ПРИМЕНЯЕТСЯ НА:

- существующие основания, требующие обновления, на прочно сцепленных, водостойких остатках клеёв или составов (например, синтетическая смола, неопрен, битум или остатки дисперсионных клеёв);
- плотные или слабовпитывающие основания (например, каменные полы и керамическая плитка, водостойкие покрытия, эпоксидные покрытия);
- старые или необработанные мастичные асфальтовые стяжки;
- магнезитовые и ксилолитовые стяжки;
- плиты P4–P7 и OSB 2–OSB 4 либо другие подходящие основания на основе древесины;
- перед укладкой цементных или гипсовых наливных полов UZIN;
- перед укладкой быстротвердеющих цементов UZIN и добавок для стяжек UZIN;
- системы напольного отопления с водяным контуром;
- воздействие роликовых колёсиков согласно DIN EN 12 529;
- подходит для жилых, коммерческих и промышленных помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

UZIN PE 260 — дисперсионный грунт, который можно разбавлять водой. Применяется на плотных и впитывающих основаниях, в первую очередь перед последующей укладкой нивелирующих масс. Для использования внутри помещений.

- разбавляется водой;
- образует плёнку;
- отличная адгезия на плотных основаниях;
- отличный барьерный эффект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка	CUBE it simple / канистра
Объём упаковки	10 кг, 5 кг, 1 кг
Срок годности	не менее 12 месяцев
Цвет, влажный	белый
Цвет, сухой	прозрачный
Расход	40–150 г/м²
Время высыхания	1 час*
Мин. температура нанесения	10 °C на уровне пола

*При 20 °C и относительной влажности 65%. См. также таблицу применения.

UZIN | бренд компании UZIN UTZ
DE | Uzin Utz SE | Dieselstrasse 3 | 89079 Ульм | Тел. +49 731 4097-0 | Факс +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Сайт www.uzin.de

UZIN PE 260

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, без трещин и без загрязнений (грязь, масло, жир), ухудшающих адгезию. Цементные и гипсовые стяжки необходимо ошкурить и пропылесосить. Проверить основание согласно действующим нормам или инструкциям и сообщить о выявленных недостатках.

Любые слои, ухудшающие адгезию или нестабильные — разделительные составы, непрочно держащиеся клеи, составы, остатки покрытий или краски и т.п. — необходимо удалить, например, щёткой, шлифованием, шлифовкой или дробеструйной обработкой. Использованные, гладкие и невпитывающие основания необходимо тщательно очистить очистителем UZIN Basic Cleaner, после высыхания поверхность должна быть матовой. Тщательно пропылесосить рыхлый материал и пыль. Дать грунтовке полностью высохнуть.

Необходимо соблюдать технические паспорта на другие применяемые продукты.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Перед использованием довести ёмкости до комнатной температуры и тщательно взболтать.
2. Нанести ровный слой грунта на поверхность нейлоновым валиком UZIN. Избегать образования луж.
3. Инструменты промывать водой сразу после использования.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Основание / применение	Расход	Время высыхания
Прочно сцепленные, водостойкие остатки клеёв	100–150 г/м² (в чистом виде)	ок. 1 часа*
Необработанный мастичный асфальт, плотные основания	100–150 г/м² (в чистом виде)	ок. 1 часа*
ДСП, основания на основе древесины	100–150 г/м² (в чистом виде)	ок. 1 часа*
Магнезитовые и ксилолитовые стяжки	100–150 г/м² (в чистом виде)	ок. 1 часа*
Основания с пыльной или шероховатой поверхностью	50–75 г/м² (1:2–1:1)	ок. 1 часа*
Впитывающие основания, например цементные стяжки	ок. 40 г/м² (до 1:3)	ок. 30 минут*

*При 20 °C и относительной влажности 65%.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Срок годности 12 месяцев при хранении в умеренно прохладных условиях, в оригинальной упаковке. Открытые ёмкости следует тщательно и плотно закрывать и использовать содержимое как можно быстрее. Перед использованием довести ёмкости до комнатной температуры.
- Оптимальное нанесение при 15–25 °C, температура пола выше 15 °C, относительная влажность воздуха ниже 65%. Низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания; высокая температура и низкая влажность — сокращают его.
- При нанесении состава в несколько слоёв каждому слою нужно дать полностью высохнуть. Затем прогрунтовать UZIN PE 260 (разбавленным 1:3) и после высыхания нанести следующий слой состава.
- Для последующих слоёв или толщины свыше 10 мм использовать эпоксидные грунты, например UZIN PE 460, с посыпкой кварцевым песком.
- Не подходит в качестве грунта для прямой укладки паркета, а также для укладки напольных покрытий на 1-компонентные реактивные клеи.
- Для последующей укладки нивелирующих масс и укладки паркета используйте 2-компонентные реактивные клеи UZIN или UZIN MK 250.
- Не подходит для нанесения на водорастворимые остатки клеёв (например, сульфитные клеи) или на липкие в остатке составы. Подходящие продукты уточняйте в каталоге продукции UZIN.
- Соблюдайте общепризнанные правила и технологии укладки паркета и напольных покрытий согласно применимым национальным стандартам (например, EN, DIN, OE, SIA и др.).

ЗНАКИ КАЧЕСТВА И ЭКОМАРКИРОВКА:

- не содержит растворителей;
- EMICODE EC1 PLUS / очень низкие эмиссии;
- «Голубой ангел» согласно DE-UZ 113 / экологичен благодаря низким эмиссиям;
- европейская модельная EPD;
- пригодно для сертификации устойчивого строительства по системам: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED.

СОСТАВ:

Полимерная дисперсия, консерванты, добавки и вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не содержит растворителей. Рекомендуется использовать защитный крем и обеспечивать вентиляцию рабочей зоны. Хранить в недоступном для детей месте. Не есть, не пить и не курить во время работы. При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Инструменты промывать водой и мылом сразу после использования. Необходимые условия для наилучшего качества воздуха в помещении после укладки напольного покрытия — соответствие рабочих условий, а также тщательно высохших основания, грунта и нивелирующей массы, стандартам. Продукт содержит изотиазолиноны, бронопол. Горячая линия по вопросам аллергии: +49 731 4097-0.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта и использовать повторно. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные от остатков и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с жидкими остатками, а также сам жидкий продукт, относятся к специальным отходам. Высохшие остатки продукта относятся к строительным отходам.

Приведённая информация основана на нашем опыте и тщательных исследованиях. Разнообразие сопутствующих материалов, различных конструкций и условий работы не может быть индивидуально проверено или проконтролировано нами. Поэтому качество выполняемых работ зависит от вашей профессиональной оценки и способа применения продукта. В случае сомнений проведите пробное испытание или обратитесь за технической консультацией. Соблюдайте рекомендации по укладке производителя напольного покрытия. С выходом настоящего технического паспорта все предыдущие сведения о продукте теряют силу. Актуальную версию паспорта можно найти на нашем сайте www.uzin.com | 07/2026