

Реновационный флис

UZIN RR 201

Стекловолоконный армирующий флис для самовыравнивающихся составов

ГЛАВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- реновация (восстановление) оснований, нуждающихся в ремонте;
- армирование самовыравнивающихся составов;
- компонент системы UZIN Turbolight®-System.

ПОДХОДИТ ДЛЯ / ПРИМЕНЯЕТСЯ НА:

- все типы стяжек, бетон;
- существующие основания с прочно сцепленными остатками клеев или составов;
- плиты P4–P7 и OSB 2–OSB 4;
- сборные стяжки, стяжечные плиты или фальшполы;
- звукоизолирующие или разделительные подложки UZIN;
- места смены типа основания и переходы от температурных швов или стяжечных добавок;
- системы напольного отопления с водяным контуром;
- подходит для жилых, коммерческих и промышленных помещений;
- компонент композитной системы с UZIN RR 203.



ПРЕИМУЩЕСТВА / ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

UZIN RR 201 — стекловолоконный флис с чрезвычайно высокой прочностью на разрыв и армирующим эффектом при использовании с грунтовками и выравнивающими составами UZIN при минимальной толщине слоя 5 мм. Выравнивающий состав пропитывает стекловолоконный флис, повышая прочность на разрыв и армируя основание во всех направлениях. Подвижки и вибрации от основания поглощаются и рассеиваются. В композитной системе с UZIN RR 203 этот эффект усиливается. Для использования внутри помещений.

- сильный армирующий эффект;
- перекрывает трещины;
- поглощает вибрации;
- легко наносится;
- малая толщина от 5 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка	рулоны
Размеры	1,0 м × 60 м = 60 м² 1,0 м × 30 м = 30 м²
Срок годности	не менее 24 месяцев
Цвет	белый
Поверхностная плотность	ок. 120 г/м²
Мин. температура нанесения	15 °C на уровне пола
Прочность на разрыв нити	1 700 Н/мм²
Модуль упругости (модуль Юнга)	72 000 Н/мм²

РАСШИРЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- реновация оснований с незначительными подвижками;
- создание свободного от трещин, несущего основания в композитной системе с UZIN RR 203 и выравнивающими составами UZIN.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть сухим и свободным от материалов (грязь, масло, жир), ухудшающих адгезию. Проверить основание согласно действующим нормам или инструкциям и сообщить о выявленных недостатках. Любые слои, ухудшающие адгезию или нестабильные, например разделительные составы, непрочно держащиеся клеи, составы, остатки покрытий или краски и т. п., необходимо удалить, например, щёткой, шлифованием, шлифовкой или дробеструйной обработкой. Тщательно пропылесосить рыхлый материал и пыль. Устранить дефекты стяжки подходящим раствором. Загрунтовать очищенное основание подходящей грунтовкой. Трещины шириной до 3 мм закрывать не обязательно. Для трещин шириной от 3 до 5 мм использовать армирующую ленту UZIN RR 203 согласно её техническому паспорту.

Необходимо соблюдать технические паспорта на другие применяемые продукты.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Нанести ровный слой подходящей грунтовки UZIN и дать полностью высохнуть.
2. Раскатать реновационный флис и обрезать по размеру ножницами. Свободно уложить полотно на подготовленное основание внахлёт 1 см.
3. Разгладить выравнивающий состав UZIN гладилкой или широким шпателем-гребёнкой WOLFF при минимальной толщине слоя 5 мм. Требуемую толщину наносить за один проход.
4. Тщательно разгладить нанесённый выравнивающий состав подходящим игольчатым валиком UZIN крестообразными движениями.
5. Очистить инструменты водой после использования.

Композитная система:

1. Нанести UZIN RR 203, как описано в его техническом паспорте.
2. После схватывания выравнивающего состава нанести на поверхность слой грунтовки.
3. Выполнить дальнейшие шаги, как описано в разделе «Применение», пункты 2–5.

UZIN Turbolight®-System:

1. Монтаж согласно инструкции по применению системы UZIN Turbolight®-System или указаниям технических отделов UZIN либо codex.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



Существующее основание, нуждающееся в реновации.



Уложить UZIN RR 201 по всей площади, подлежащей реновации.



Подать насосом выравнивающий состав UZIN NC 160 поверх UZIN RR 201.



UZIN RR 201 в составе системы UZIN Turbolight®-System.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Срок годности минимум 12 месяцев при хранении в относительно прохладных условиях. Хранить рулоны в вертикальном положении во избежание образования вмятин от давления. Морозостойкость до -25°C .
- Оптимальное нанесение при $18-25^{\circ}\text{C}$, температура основания выше 15°C и относительная влажность воздуха ниже 65%.
- Оценка и реновация существующих оснований требует опыта и надёжных технических знаний. В случае сомнений обратиться за консультацией по применению.
- Деформационные, подвижные и краевые швы основания должны быть отражены на поверхности покрытия. На прилегающих вертикальных конструкциях закрепить демпферные ленты UZIN, чтобы предотвратить попадание состава в швы. При толщине свыше 5 мм демпферные ленты необходимы в целом. На деревянных основаниях демпферную ленту после укладки необходимо полностью удалить.
- Основание деревянных полов должно быть сухим во избежание повреждений от сырости из-за гниения или образования плесени. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию или тыльную вентиляцию, особенно при укладке непроницаемых покрытий, например, удалив имеющуюся демпферную ленту или установив специальные плинтусы с вентиляционными отверстиями.
- Особенно важно, чтобы грунтовка и состав полностью высохли.
- UZIN RR 201 также подходит для наружных работ при использовании с грунтовками и выравнивающими составами codex, рекомендованными для наружного применения.
- Соблюдайте общепризнанные правила и технологии укладки напольных покрытий согласно применимым национальным стандартам (например, EN, DIN, ÖNORM, SIA и др.).

СОСТАВ:

Щёлочестойкое стекловолокно, зафиксированное связующим веществом.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Сам продукт не требует особых мер по охране труда. Для защиты от стекловолокна, содержащегося в продукте, рекомендуется носить защитную одежду, подходящий защитный крем или защитные перчатки, а также мыть лицо и руки после работы. См. указания по охране труда и окружающей среды в технических паспортах на другие используемые материалы для укладки.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Все остатки продукта относятся к обычным строительным отходам.