

Изолирующая разгружающая подложка

UZIN MULTIMOLL SOFTSONIC 3 MM

Звукоизолирующая, разгружающая напряжения подложка минимальной толщины для приклеиваемого паркета

ГЛАВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- развязка (декаплирование) основания и покрытия;
- звукоизоляция от ударного шума;
- создание основания, готового под укладку покрытия.

ПОДХОДИТ ДЛЯ / ПРИМЕНЯЕТСЯ НА:

- ангидридные или цементные стяжки, бетон;
- существующие основания, требующие обновления, на прочно сцепленных остатках клеев или составов;
- новые плиты P4–P7 или OSB 2–OSB 4, приклеенные шурупами;
- существующие керамические и природно-каменные покрытия, террасы или подобные;
- мастичные асфальтовые стяжки;
- сборные стяжки, стяжечные плиты;
- системы напольного отопления с водяным контуром;
- подходит для жилых и коммерческих помещений.



ПРЕИМУЩЕСТВА / ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

UZIN Multimoll Softsonic — развязывающая и изолирующая плита с упругим средним слоем, окружённым армирующим нетканым материалом. Плиты компенсируют сдвиговые и растягивающие усилия между основанием и напольным покрытием. Звукоизоляция от ударного шума и в помещении повышает комфорт проживания. Для использования внутри помещений.

- функция «3 в 1»: развязка, изоляция от ударного и воздушного шума;
- легко укладывается;
- перекрывает трещины / волосные трещины;
- повышает комфорт ходьбы и проживания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка	картонная коробка
Размер	коробка на 16 плит = 6 м²
Срок годности	не менее 36 месяцев
Цвет	белый / серый
Формат плитки	0,5 м x 0,75 м = 0,375 м²
Поверхностная плотность	ок. 3,0 кг/м²
Толщина	ок. 3 мм
Коэффициент теплопередачи	17,036 Вт/м²К**
Термическое сопротивление	0,0587 м²К/Вт**
Мин. температура нанесения	15 °C на уровне пола
Снижение уровня ударного шума	ок. 14 дБ*
Класс строительных материалов	B2 ***

*согласно EN ISO 10 140-3:2010, испытано с 2-слойным паркетом 11 мм, приклеенным клеем UZIN MK 250. См. «Важные примечания».

согласно DIN 52 616 *согласно DIN 4102



РАСШИРЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- повышение комфорта ходьбы и проживания;
- перед плавающей укладкой паркета или ламината.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, без загрязнений (грязь, масло, жир), ухудшающих адгезию. Цементные и ангидридные стяжки необходимо ошкурить и пропылесосить. Проверить основание согласно действующим нормам или инструкциям и сообщить о выявленных недостатках. В плавающих стяжках необходимо тщательно заделать трещины. Волосные трещины допускаются, если при нагрузке не образуется перепад высот. Использовать подходящую грунтовку и нивелирующую массу из ассортимента UZIN в зависимости от типа и состояния основания.

Необходимо соблюдать технические паспорта на другие применяемые продукты.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Перед укладкой довести плиты до комнатной температуры в течение не менее 24 часов.
2. Нанести на основание ровный слой клея подходящим зубчатым шпателем. Не наносить больше клея, чем можно уложить с хорошим переносом на тыльную сторону плит в течение открытого времени.
3. Убедиться, что направление укладки плит UZIN Multimoll Softsonic перпендикулярно предполагаемому направлению укладки паркета. Обрезать плиты. Оставить зазор не менее 3 мм у всех примыкающих конструкций.
4. Быстро уложить плиты и тщательно прижать по всей площади валиком-катком или притирочным бруском.
5. В зависимости от типа клея, уложенная подложка готова к укладке паркета через 12–24 часа.

Укладка паркета на UZIN Multimoll Softsonic:

Уложить паркет тем же клеем, который использовался для приклеивания UZIN Multimoll Softsonic к основанию, зубчатым шпателем B11.

Плавающая укладка UZIN Multimoll Softsonic:

Для плавающей укладки паркета или ламината, раскроить и уложить UZIN Multimoll Softsonic печатной стороной вверх. Оставить зазор не менее 3 мм у всех примыкающих конструкций.

ДАННЫЕ ПО КЛЕЮ / РАСХОДУ:

Тип покрытия	Клей	Зубчатость	Высыхание	Расход
Паркет со шпунтом и пазом	UZIN MK 250	B3 / B11	—	1000–1200 г/м²
	UZIN MK 200			
	UZIN MK 92 S			
	UZIN MK 95			

Расход: при 20 °C и относительной влажности 65%, с клеем, доведённым до комнатной температуры.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Срок годности 36 месяцев при хранении в горизонтальном положении, в умеренно прохладных и сухих условиях. Морозостойко до –25 °C.
- Оптимальное нанесение при 18–25 °C, температура основания выше 15 °C и относительная влажность воздуха ниже 75%. Низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают время работы и высыхания используемых клеев; высокая температура и низкая влажность — сокращают его.
- Указанное акустическое значение является приблизительной величиной, определённой в нормированных условиях. Из-за индивидуальной акустики каждого здания, применяемых материалов и конструкций значения могут отличаться. Для определения реального акустического значения измерение и его оценку необходимо проводить в реальных условиях.
- В системах напольного отопления, согласно DIN 66 095, напольные покрытия не должны превышать коэффициент теплопроводности 0,15 м²K/Вт. Термическая проводимость комбинации подложка/покрытие является суммой их индивидуальных значений. В сочетании с напольным покрытием значение 0,15 м²K/Вт может быть превышено, и, соответственно, эффективность напольного отопления может снизиться.
- Выбор клея зависит от типа паркета, который будет укладываться на подложку. Необходимо соблюдать технические паспорта используемых клеев для паркета.
- Основание деревянных полов должно быть сухим во избежание повреждений от сырости из-за гниения или образования плесени. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию или тыльную вентиляцию, особенно при укладке непроницаемых покрытий, например, удалив имеющуюся демпферную ленту или установив специальные плинтусы с вентиляционными отверстиями.
- Мasticные асфальтовые стяжки должны быть достаточно посыпаны с широким и непрерывным краевым швом. По старым мasticным асфальтовым стяжкам обращаться за технической консультацией.
- Соблюдайте общепризнанные правила и технологии укладки паркета согласно применимым национальным стандартам (например, EN, DIN, OE, SIA и др.).

ЗНАКИ КАЧЕСТВА И ЭКОМАРКИРОВКА:

- EMICODE EC1 PLUS / очень низкие эмиссии;
- «Голубой ангел» согласно DE-UZ 156 / экологичен благодаря низким эмиссиям;
- пригодно для сертификации устойчивого строительства по системам: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED.

СОСТАВ:

Минеральные наполнители и полиуретановое связующее с приклеенным нетканым материалом с обеих сторон.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Сам продукт не требует особых мер по охране труда. См. указания по охране труда и окружающей среды в технических паспортах на другие используемые материалы для укладки.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Все остатки продукта относятся к обычным строительным отходам.