

2-компонентный универсальный ПУ-клей для паркета

UZIN MK 92 S

Твёрдый, устойчивый к сдвигу и быстроотверждающийся универсальный клей для всех типов паркета

ГЛАВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- мозаичный паркет (массивная доска 8 мм);
- ламель на ребро;
- штучный паркет;
- массивная доска;
- массивная доска 10 мм;
- торцевая (шашечная) паркетная укладка.

ПОДХОДИТ ДЛЯ / ПРИМЕНЯЕТСЯ НА:

- стяжки на основе сульфата кальция или цементные стяжки, бетон;
- новые плиты P4–P7 или OSB 2–OSB 4, на шурупах;
- существующие керамические и природно-каменные покрытия, террасы и подобные;
- новый мастичный асфальт;
- сборные стяжки, стяжные плиты;
- нивелирующие составы, подходящие для паркета;
- изоляционные и монтажные подложки UZIN, подходящие для паркета;
- системы напольного отопления с водяным контуром.



ПРЕИМУЩЕСТВА / ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

UZIN MK 92 S — универсальный клей, решающий любые задачи укладки паркета. Отличные адгезионные свойства обеспечивают универсальное применение. 2-компонентный ПУ-клей совместим со всеми системами поверхностной обработки. Цвет UZIN MK 92 S можно адаптировать под тёмные породы древесины добавлением UZIN Color MK. Паркет можно шлифовать уже через 6 часов. Быстрее и надёжнее уложить паркет невозможно. Для внутреннего применения.

- универсальное применение;
- отличное гребнеобразование;
- очень быстрое отверждение;
- твёрдый клей согласно ISO 17178;
- без пластификаторов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка	пластиковая комби-упаковка
Объём упаковки	10 кг, 6 кг, 2,5 кг
Срок годности	не менее 12 месяцев
Соотношение смешивания	A:B = 7,8:1 по массе
Цвет	бежевый
Расход	800–1200 г/м ²
Время работы	ок. 30 минут*
Жизнеспособность смеси	ок. 30 минут*
Время работы (укладки)	ок. 60 минут*
Мин. температура нанесения	15 °C на уровне пола
Готовность к нагрузке	через ок. 2 часа*
Готовность к шлифовке	через ок. 6 часов*

*При 20 °C и относительной влажности 65%.



РАСШИРЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- инженерная (многослойная) доска;
- инженерные планки;
- ламинат;
- заделка швов в основании продуктом UZIN RR 201 (получить техническую консультацию UZIN).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, без трещин и без загрязнений (грязь, масло, жир), ухудшающих адгезию. Цементные стяжки и стяжки на основе сульфата кальция необходимо ошкурить и пропылесосить. Проверить основание согласно действующим нормам или инструкциям и сообщить о выявленных недостатках.

Любые слои, ухудшающие адгезию или нестабильные — разделительные составы, непрочные держащиеся клеи, составы, остатки покрытий или краски и т.п. — необходимо удалить, например, щёткой, шлифованием, фрезерованием или дробеструйной обработкой. Тщательно пропылесосить рыхлый материал и пыль.

Каменные плитки отшлифовать, очистить и загрунтовать UZIN PE 460. В зависимости от основания, типа паркета и его назначения подходящие грунтовки и нивелирующие составы можно найти в справочнике продукции UZIN.

Необходимо соблюдать технические паспорта на другие применяемые продукты.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Перед использованием довести клей до комнатной температуры. Смешать компоненты А и В, как указано на упаковке. Обеспечить хорошее перемешивание, особенно у дна и стенок ёмкости, так как плохо перемешанный клей не отверждается.
2. Нанести клей равномерным слоем на основание подходящим зубчатым шпателем. Не наносить больше клея, чем можно уложить с хорошим переносом на тыльную сторону паркета в течение времени работы. Плотно прижать элемент паркета.
3. Удалять остатки клея, пока он свежий, салфетками UZIN Clean-Box. Отверждённый клей удаляется только механически.

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДЕ:

Тип паркета	Зубчатость	Расход, ок.*
Штучный, массивный, крупноформатный паркет, торцевая укладка	шпатель для массивной доски / B13	1200 г/м ²
Массивная доска 10 мм, многослойный паркет	B11	100–1200 г/м ²
Мозаичный паркет	B3	800–1000 г/м ²
Ламель на ребро	B11	1000–1200 г/м ²

*При 20 °С и отн. влажности 65%, с клеем, доведённым до температуры помещения.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Срок годности 12 месяцев при хранении в умеренно прохладных условиях, в оригинальной упаковке. Морозостойкость до -25 °С. Перед использованием довести ёмкости до комнатной температуры.
- Оптимальное нанесение при 18–25 °С, температура пола выше 15 °С, относительная влажность воздуха ниже 65%. Низкая температура и низкая влажность воздуха увеличивают время работы и высыхания. Высокая температура и высокая влажность воздуха сокращают время работы и высыхания.
- Основание должно быть ровным при укладке крупноформатных элементов. При необходимости соблюдать спецификации производителя.
- Минимальная толщина любого нивелирующего состава под клеем — 2 мм.
- Обеспечить хорошее высыхание нивелирующего состава.
- Основание под паркетом должно быть сухим. Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию или тыльную вентиляцию, например, удалив существующую демпферную ленту или установив специальные плинтусы с вентиляционными отверстиями.
- Стяжки из мастичного асфальта должны быть хорошо отшлифованы и иметь непрерывный и достаточно широкий периметральный шов. Для старых асфальтовых стяжек получить консультацию по применению.
- При заделке швов на системах напольного отопления в сочетании с UZIN RR 203 получить техническую консультацию UZIN.
- Загустевший отвердитель использовать более нельзя!
- Не смешивать частичные количества!
- Цвет UZIN MK 92 S можно адаптировать под тёмные породы древесины добавлением UZIN Color MK. Соблюдать указания на упаковке и в технических паспортах продуктов.
- Соблюдать стандартную влажность древесины.
- Соблюдать достаточное и равномерное расстояние до примыкающих конструкций в зависимости от типа паркета и размера помещения.
- Готово к шлифовке и поверхностной обработке через 24 часа (подходящие продукты на www.pallmann.net), при стандартной влажности древесины и воздуха и достаточно акклиматизированном паркете.
- Соблюдайте общепризнанные правила и технологии укладки паркета согласно применимым национальным стандартам (например, EN, DIN, OE, SIA и др.).

ЗНАКИ КАЧЕСТВА И ЭКОМАРКИРОВКА:

- не содержит растворителей;
- EMICODE EC 1 PLUS / очень низкие эмиссии;
- европейская модельная EPD;
- пригодно для сертификации устойчивого строительства по системам: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED.

СОСТАВ:

Полиуретан на основе полиолов и полиизоцианата.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не содержит растворителей. Невоспламеняющийся. Комп. А: не требует особых мер защиты или предосторожности при обычном использовании. Комп. В: содержит дифенилметандиизоцианат (МДИ). Вреден при вдыхании. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу.

Имеются ограниченные данные о канцерогенном эффекте вдыхаемых паров МДИ. Вреден: может вызывать поражение органов при продолжительном или многократном воздействии. Может вызывать сенсибилизацию при вдыхании и контакте с кожей. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Используйте защитный крем, защитные перчатки и защитные очки. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Соблюдайте указания по безопасности на этикетке продукта, а также паспорт безопасности (SDS).

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта и использовать повторно. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные от остатков и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с жидкими остатками, а также сам жидкий продукт, относятся к специальным отходам. Высохшие остатки продукта относятся к строительным отходам. Поэтому отходы следует собрать, смешать оба компонента, дать им затвердеть, а затем утилизировать как строительные отходы.