

# UZIN KE 66 HT

Армированный волокном дисперсионный клей для ПВХ LVT, резины в листах и плитках толщиной до 4 мм и ПВХ-покрытий

### ГЛАВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- виниловые плитки класса люкс (LVT)
- ПВХ- и CV-покрытия в листах и плитках
- резиновые напольные покрытия в листах и плитках толщиной до 4 мм (например, porament®, poraplan® или poraplan® acoustic)
- текстильные напольные покрытия в лечебно-профилактических учреждениях

### ПОДХОДИТ ДЛЯ / НА:

- впитывающие и выровненные основания
- системы тёплого водяного пола
- нагрузку от роликовых кресел согласно DIN EN 12 529
- влажную химчистку и экстракционную чистку распылением согласно RAL 991 A2
- подходит для коммерческих и промышленных помещений



### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА / СВОЙСТВА:

UZIN KE 66 — дисперсионный клей мокрой укладки с коротким открытым временем, который можно применять как при очень низких, так и при очень высоких температурах. Высокая сдвигоустойчивость и армирование волокном снижают образование вдавленных следов на покрытии. Для внутренних работ.

- короткое время ожидания
- можно применять в диапазоне температур от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ \*
- очень низкий расход
- продукт со значительно сниженным углеродным следом\*\*


\*в сухом состоянии

\*\*снижение более чем на 90 % по внутренней расчётной оценке (см. ECO2CHOICE)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Форма упаковки              | пластиковое ведро                                     |
| Объём упаковки              | 6 кг, 14 кг                                           |
| Хранение                    | мин. 12 месяцев                                       |
| Цвет во влажном состоянии   | бежевый                                               |
| Цвет в сухом состоянии      | бежевый                                               |
| Расход                      | 170–260 г/м <sup>2</sup>                              |
| Открытое время              | плитки, планки: 5–10 минут*** / листы: 20–25 минут*** |
| Время работы                | ок. 20 минут***                                       |
| Мин. температура применения | 15 °C у основания                                     |
| Возможность нагрузки        | через ок. 24 часа***                                  |
| Заделка швов                | через 24 часа***                                      |
| Конечная прочность          | через ок. 3 дня***                                    |

\*\*\* При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %, в зависимости от вида покрытия и впитывающей способности основания.



## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, без трещин и веществ (грязь, масло, жир), снижающих адгезию. Поверхность необходимо пропылесосить, загрунтовать и выровнять. Подходящие грунтовки и составы можно найти в каталоге продукции UZIN. Проверить основание на соответствие действующим нормам или инструкциям и заявить о любых недостатках. Дать грунтовке и нивелирующему составу полностью высохнуть.

Необходимо соблюдать указания технических паспортов других применяемых продуктов.

## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Клей равномерно нанести на основание подходящим зубчатым шпателем и дать частично проветриться в зависимости от нанесённого количества, климата в помещении, впитывающей способности основания и вида покрытия. Не наносить больше клея, чем можно уложить с хорошим переносом на изнанку покрытия в течение времени работы.
2. Уложить покрытие в течение короткого открытого времени и прижать, чтобы выступивший клей выдавился. Растереть или прокатать валиком и прижать грузом в местах деформации покрытия. Не допускать попадания воздуха под покрытие. Оставить участок на 20 минут, затем ещё раз прокатать и растереть у краёв и стыков.
3. Свежие остатки клея удалять водой.

## ДАННЫЕ ПО РАСХОДУ:

| Зубчатость | Покрытие/изнанка            | Расход, ок.*             |
|------------|-----------------------------|--------------------------|
| A2         | ПВХ LVT, ПВХ- и CV-покрытия | 220–260 г/м <sup>2</sup> |
| A2         | резиновые листы и плитки    | 220–260 г/м <sup>2</sup> |
| A1         | ПВХ LVT с гладкой изнанкой  | 170–230 г/м <sup>2</sup> |

\* При 20 °C и относительной влажности 65 %.

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Срок хранения 12 месяцев при умеренно прохладных условиях в оригинальной упаковке. Морозостоек до –8 °C. Открытые упаковки тщательно и плотно закрывать и быстро использовать содержимое. Перед применением дать упаковкам принять комнатную температуру.
- Наилучшее применение при температуре 18–25 °C, при температуре пола выше 15 °C и относительной влажности воздуха ниже 65 %. Низкие температуры и высокая влажность удлиняют время работы и высыхания, высокие температуры и низкая влажность — сокращают.
- Влажные основания могут вызывать вторичные эмиссии и запахи. Поэтому перед нанесением клея убедитесь, что состав полностью высох.
- Укладка на основания со старыми остатками клея может приводить к взаимодействиям и появлению неприятных запахов. По возможности их следует полностью удалить. В любом случае остатки клея необходимо устранить с помощью грунтовок и слоя нивелирующего состава толщиной не менее 3 мм.

- Перед укладкой покрытие должно быть достаточно акклиматизировано к внутреннему климату помещения и не иметь напряжений.
- UZIN KE 66 HT можно применять в зонах, подверженных высоким температурам до 70 °C. Однако при укладке покрытия в зонах с экстремальными температурами рекомендуется клей на основе реакционной смолы (например, UZIN KE 68 или UZIN KR 430).
- Сильную деформацию концов рулона, провисания, сильно приподнятые кромки или выраженную волнистость необходимо прижимать грузом во время приклеивания.
- При укладке покрытий без содержания хлора уточните рекомендации по клею (онлайн) или получите консультацию по применению.
- Для герметизации, чистки и ухода за покрытием можно использовать продукты линейки UZIN Care (UZIN Basic Cleaner, UZIN Turbo Protect Plus, UZIN Resilient Care, UZIN Refresher). Подробнее — в соответствующих технических паспортах.
- Соблюдайте общепризнанные правила ремесла и технологии укладки напольных покрытий, а также действующие национальные нормы (например, ÖND, DIN, ÖNORM, SIA и др.).

## ЗНАКИ КАЧЕСТВА И ЭКОМАРКИРОВКА:

- Не содержит растворителей
- EMICODE EC 1 PLUS / очень низкие эмиссии
- «Голубой ангел» согласно DE-UZ 113 / экологичность за счёт низких эмиссий
- ECO2 CHOICE
- Европейская модельная EPD
- Пригоден для сертификации устойчивого строительства по системам: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

## СОСТАВ:

Полимерная дисперсия, модифицированные смолы, консерванты, минеральные наполнители, добавки и вода.

## ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не содержит растворителей. Рекомендуется использовать защитный крем для рук и обеспечивать вентиляцию рабочей зоны. Хранить в недоступном для детей месте. Не есть, не пить и не курить во время укладки. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Не допускать попадания в канализацию, водостоки или почву. Инструменты сразу после использования промывать водой с мылом. Продукт содержит волокна на основе синтетических полимерных микрочастиц (SPM). Плотно закрывать упаковку. Немедленно собирать пролитый материал из повреждённых упаковок и повторно использовать или утилизировать надлежащим образом. Основные условия наилучшего качества воздуха в помещении после укладки покрытия — соблюдение нормативных условий работ, а также тщательно просушенное основание, грунтовка и нивелирующий состав. Продукт содержит изотиазиноны, бромопол. Горячая линия по вопросам аллергии +49 731 4097-0.

## УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать и повторно использовать остатки продукта. Продукт содержит синтетические полимерные микрочастицы (SPM). Не допускать попадания в окружающую среду, канализацию, водостоки или почву.

Пустые, очищенные и не капающие упаковки подлежат переработке. Упаковки с жидкими остатками, а также сам жидкий продукт относятся к специальным отходам. Высохшие остатки продукта относятся к строительным отходам.