

## 1-компонентный STP-клей для паркета (стандарт)

# UZIN MK 160

Твёрдозластичный клей для инженерной (многослойной) паркетной доски

### ГЛАВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- инженерная (многослойная) паркетная доска.

### ПОДХОДИТ ДЛЯ / ПРИМЕНЯЕТСЯ НА:

- стяжки на основе сульфата кальция или цементные стяжки, бетон;
- новые плиты P4–P7 или OSB 2–OSB 4, на шурупах;
- нивелирующие составы, подходящие для инженерной паркетной доски;
- системы напольного отопления с водяным контуром.



### ПРЕИМУЩЕСТВА / ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

UZIN MK 160 — 1-компонентный клей для паркета, обеспечивающий быструю и экономичную укладку инженерной (многослойной) паркетной доски. Для внутреннего применения.

- лёгкое нанесение;
- хорошее гребнеобразование;
- твёрдозластичный клей согласно ISO 17178;
- остатки клея на паркете можно удалить.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Упаковка                   | пластиковое ведро, туба              |
| Объём упаковки             | 16 кг, 2 × 6 кг (12 кг), 12 × 600 мл |
| Срок годности              | не менее 12 месяцев                  |
| Цвет                       | светло-бежевый                       |
| Расход                     | 1000–1200 г/м²                       |
| Время работы               | 20–25 минут*                         |
| Мин. температура нанесения | 15 °C на уровне пола                 |
| Готовность к нагрузке      | через ок. 24 часа*                   |
| Готовность к шлифовке      | через ок. 36 часов*                  |

\*При 20 °C и относительной влажности 65%.



## РАСШИРЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ламинат;
- СПС-покрытия;
- кварцевый паркет (по запросу).

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, без трещин и без загрязнений (грязь, масло, жир), ухудшающих адгезию. Цементные стяжки и стяжки на основе сульфата кальция необходимо ошкурить и пропылесосить. Проверить основание согласно действующим нормам или инструкциям и сообщить о выявленных недостатках.

Любые слои, ухудшающие адгезию или нестабильные — разделительные составы, непрочные держащиеся клеи, составы, остатки покрытий или краски и т.п. — необходимо удалить, например, щёткой, шлифованием, фрезерованием или дробеструйной обработкой. Тщательно пропылесосить рыхлый материал и пыль. Использовать подходящую грунтовку из справочника продукции UZIN в зависимости от типа и состояния основания. Дать нанесённой грунтовке полностью высохнуть.

Грунтование не требуется на стандартных сухих основаниях, подходящих для укладки паркета (цементные или сборные стяжки). Стяжки на основе сульфата кальция, ускоренные или быстротвердеющие цементные стяжки, системы напольного отопления, а также специальные конструкции стяжек необходимо грунтовать UZIN PE 414 BiTurbo. В случае сомнений получить консультацию по применению.

Необходимо соблюдать технические паспорта на другие применяемые продукты.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Перед использованием довести клей до комнатной температуры. Снять плёночное покрытие после вскрытия и при необходимости удалить поверхностную плёнку. Не перемешивать плёнку с клеем.
2. Нанести клей равномерным слоем на основание подходящим зубчатым шпателем. Не наносить больше клея, чем можно уложить с хорошим переносом на тыльную сторону паркета в течение времени работы. Плотнo прижать элемент паркета.
3. Удалять остатки клея, пока он свежий, салфетками UZIN Clean-Box. Отверждённый клей удаляется только механически.

## ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДЕ:

| Тип паркета                               | Зубчатость | Расход, ок.*   |
|-------------------------------------------|------------|----------------|
| Многослойная (инженерная) паркетная доска | B11        | 1000–1200 г/м² |

\*При 20 °С и отн. влажности 65%, с клеем, доведённым до температуры помещения.

## ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Срок годности 6 месяцев при хранении в умеренно прохладных условиях, в оригинальной упаковке. Морозостойкость до -25 °С. Открытые ёмкости тщательно и плотно закрывать плёнкой и быстро использовать содержимое. Перед использованием довести ёмкости до комнатной температуры.
- Оптимальное нанесение при 18–25 °С, температура пола выше 15 °С, относительная влажность воздуха ниже 65%. Низкая температура и низкая влажность воздуха увеличивают время работы и высыхания. Высокая температура и высокая влажность воздуха сокращают время работы и высыхания.
- Основание должно быть ровным при укладке крупноформатных элементов. При необходимости соблюдать спецификации производителя.
- Минимальная толщина любого нивелирующего состава под клеем — 2 мм.
- Обеспечить хорошее высыхание нивелирующего состава.
- Основание под паркетом должно быть сухим. Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию или тыльную вентиляцию, например, удалив существующую демпферную ленту или установив специальные плинтусы с вентиляционными отверстиями.
- Соблюдать стандартную влажность древесины.
- Соблюдать достаточное и равномерное расстояние до примыкающих конструкций в зависимости от типа паркета и размера помещения.
- Готово к шлифовке и поверхностной обработке через 24 часа (подходящие продукты на [www.pallmann.net](http://www.pallmann.net)), при стандартной влажности древесины и воздуха и достаточно акклиматизированном паркете.
- Соблюдайте общепризнанные правила и технологии укладки паркета согласно применимым национальным стандартам (например, EN, DIN, OE, SIA и др.).

## ЗНАКИ КАЧЕСТВА И ЭКОМАРКИРОВКА:

- не содержит растворителей, содержит метоксисилан;
- EMICODE EC 1 PLUS / очень низкие эмиссии;
- европейская модельная EPD;
- пригодно для сертификации устойчивого строительства по системам: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED.

## СОСТАВ:

Силан-модифицированные форполимеры, минеральные наполнители, добавки.

**ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

Клей не содержит растворителей, содержит метоксисилан. Невоспламеняющийся. Избегать контакта с глазами и кожей. При отверждении выделяются следы метанола. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении. Используйте защитные перчатки. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Соблюдайте указания по безопасности на этикетке продукта, а также паспорт безопасности (SDS).

**УТИЛИЗАЦИЯ:**

По возможности собирать остатки продукта и использовать повторно. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные от остатков и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с жидкими остатками, а также сам жидкий продукт, относятся к специальным отходам. Высохшие остатки продукта относятся к строительным отходам. Поэтому отходы следует собрать, дать им затвердеть, а затем утилизировать как строительные отходы.