

1-компонентный инъекционный ПУ-клей

UZIN RK 37

Твёрдый, устойчивый к сдвигу и быстросхватывающийся клей для ремонтных работ

ГЛАВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ремонт пустот;
- приклеивание отдельных элементов паркета или небольших участков.

ПОДХОДИТ ДЛЯ / ПРИМЕНЯЕТСЯ НА:

- стяжки на основе сульфата кальция или цементные стяжки, бетон;
- существующие основания, на водостойких остатках клеев или составов;
- новые плиты P4–P7 или OSB 2–OSB 4, на шурупах;
- новые асфальтовые (мастичные) стяжки;
- сборные стяжки, стяжечные плиты;
- нивелирующие составы, подходящие для паркета;
- изоляционные и монтажные подложки UZIN, подходящие для паркета;
- системы напольного отопления с водяным контуром.



ПРЕИМУЩЕСТВА / ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

UZIN RK 37 — 1-компонентный инъекционный клей для ремонта паркетных полов. Для приклеивания и восстановления пустот, фиксации отдельных элементов паркета или небольших участков. Очень текучий клей отверждается при минимальной влажности воздуха. Эффект вспенивания обеспечивает хорошее заполнение пустот и прочное фрикционное соединение. Для внутреннего применения.

- отличная проникающая способность;
- хорошая заполняющая способность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка	пластиковый флакон с носиком
Объём упаковки	250 г
Срок годности	не менее 6 месяцев
Цвет	желтоватый — прозрачный
Расход	в зависимости от применения
Открытое время	ок. 20 минут*
Мин. температура нанесения	15 °C на уровне пола
Готовность к нагрузке	через ок. 6 часов*
Конечная прочность	через 1–2 дня*

*При 20 °C и относительной влажности 65%.



ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Перед использованием довести клей до комнатной температуры.
2. Найти и отметить участок для инъекции простукиванием.
3. Центр отмеченного участка используется как первая точка сверления для инъекции клея. Наклеить малярную ленту (например, упаковочную) поверх участка, чтобы предотвратить сколы и загрязнение клеем.
4. Просверлить отверстие диаметром 1–4 мм в отмеченном участке через ленту, в соответствии с ожидаемым расходом, и удалить сверильную пыль.
5. Второе отверстие (2 мм) следует просверлить в зоне пустоты, чтобы обеспечить выход воздуха при инъекции.
6. Вставить открытый носик флакона РЕ в очищенное отверстие и ввести клей лёгким нажатием на флакон.
7. Клей, попавший на паркет, немедленно удалить салфетками UZIN Clean-Vox.
8. После инъекции клея снять ленту. Заполнить отверстие твёрдым воском или шпатлёвкой в цвет древесины. Отверстия свыше 2 мм перед заполнением закрыть подходящим дюбелем.
9. Разместить груз на участке примерно на 6 часов после заполнения отверстия.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Срок годности 6 месяцев при хранении в умеренно прохладных условиях, в оригинальной упаковке. Морозостойкость до -25 °C. Открытые ёмкости тщательно и плотно закрывать и использовать содержимое в течение одной недели.
- Оптимальное нанесение при 18–25 °C, температура пола выше 15 °C, относительная влажность воздуха ниже 65%. Низкая температура и низкая влажность воздуха увеличивают время работы и высыхания. Высокая температура и высокая влажность воздуха сокращают время работы и высыхания.
- Может применяться до шлифовки паркета, а также, с соблюдением соответствующих мер предосторожности, на уже запечатанном паркете.
- Диаметр сверлимого отверстия должен составлять от 1 до 4 мм в зависимости от предполагаемого объёма заполняемой пустоты.
- Соблюдайте общепризнанные правила и технологии укладки паркета согласно применимым национальным стандартам (например, EN, DIN, OE, SIA и др.).

ЗНАКИ КАЧЕСТВА И ЭКОМАРКИРОВКА:

- не содержит растворителей;
- EMICODE EC 1 PLUS / очень низкие эмиссии.

СОСТАВ:

Влагоотверждаемые модифицированные полиуретановые форполимеры.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не содержит растворителей. Невоспламеняющийся. Содержит дифенилметандиизоцианат (МДИ). Вреден при вдыхании. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Имеются ограниченные данные о канцерогенном эффекте вдыхаемых паров МДИ. Вреден: может вызывать поражение органов при продолжительном или многократном воздействии. Может вызывать сенсибилизацию при вдыхании и контакте с кожей. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Используйте защитный крем, защитные перчатки и защитные очки. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Соблюдайте указания по безопасности на этикетке продукта, а также паспорт безопасности (SDS).

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта и использовать повторно. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные от остатков и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с жидкими остатками, а также сам жидкий продукт, относятся к специальным отходам. Высохшие остатки продукта относятся к строительным отходам. Поэтому отходы следует собрать, дать им затвердеть, а затем утилизировать как строительные отходы.

Приведённая информация основана на нашем опыте и тщательных исследованиях. Разнообразие сопутствующих материалов, различных конструкций и условий работы не может быть индивидуально проверено или проконтролировано нами. Поэтому качество выполняемых работ зависит от вашей профессиональной оценки и способа применения продукта. В случае сомнений проведите пробное испытание или обратитесь за технической консультацией. Соблюдайте рекомендации по укладке производителя напольного покрытия. С выходом настоящего технического паспорта все предыдущие сведения о продукте теряют силу. Актуальную версию паспорта можно найти на нашем сайте www.uzin.com | 07/2026

Перевод предоставлен для ознакомления. При выполнении работ и оценке рисков руководствуйтесь официальным документом на языке оригинала (английский) и действующим паспортом безопасности (SDS) продукта.