

Грунтовка для паркета

PALL-X 320

Однокомпонентная грунтовка на водной основе для нанесения валиком или шпателем

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- ▶ шлифованных деревянных полов
- ▶ применения на деревянных полах, уложенных поверх систем тёплого водяного пола



ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- ▶ чистый внешний вид
- ▶ слабое усиление цвета древесины
- ▶ минимизирует склеивание боковых кромок
- ▶ соответствует TRGS 617
- ▶ грунтовка на водной основе с содержанием растворителей менее 5%.
- ▶ EMICODE EC1 PLUS / очень низкий уровень эмиссии



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка:	пластиковая ёмкость
Объём упаковки:	5 л
Срок годности:	не менее 12 месяцев
Расход:	ок. 100 мл/м² (нанесение валиком в 1 слой) ок. 60 мл/м² (нанесение шпателем в 2 слоя)
Расход на литр:	ок. 10 м²/л (нанесение валиком) ок. 17 м²/л (нанесение шпателем)
Климат при работе:	от 18 до 25 °C и относительная влажность 35–65 %
Повторное нанесение:	через ок. 2 часов* (нанесение валиком) через ок. 1 часа* (нанесение шпателем)

*При 20 °C и отн. влажности 50 %.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание под грунтование должно быть чистым, сухим, без загрязнений и отшлифовано в соответствии с признанным отраслевым стандартом.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием ёмкость необходимо довести до комнатной температуры (20 °C) и тщательно встряхнуть. Затем перелить содержимое в чистое ведро PALLMANN LACQUER BUCKET.
2. Нанести слой PALL-X 320 валиком APPLICATION ROLLER WATERBASED UNIVERSAL 11MM/25CM (для лаков на водной основе) равномерно и обильно на основание. Если первичная обработка выполняется шпателем, нанести не менее 2 слоёв под прямым углом друг к другу, избегая неровностей и наплывов.
3. Загрунтованная поверхность готова к нанесению лака через ок. 2 часов при нанесении валиком; через ок. 1 часа при нанесении шпателем.
4. В любом случае грунтовка должна быть покрыта хотя бы одним слоем лака в течение 24 часов.
5. После использования очистить инструменты водой.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- ▶ Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35% до 65%. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут значительно замедлять высыхание, нарушать смачивание или вызывать изменение цвета. Ввиду разнообразия и различного качества этих пород древесины перед нанесением покрытия следует установить породу и провести пробное испытание.
- ▶ Рекомендуется для распространённых в продаже европейских пород древесины светлых тонов.
- ▶ Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях. Беречь от замерзания и не подвергать воздействию температур выше 40 °C.
- ▶ Плотно закрывать открытые ёмкости и как можно быстрее использовать содержимое.
- ▶ Как правило, не наносить более 2 слоёв в течение одного дня.
- ▶ Грунтовку нельзя шлифовать.
- ▶ Применяются и особенно рекомендуются следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы с паркетом и торцевыми шашками».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Грунтовка на водной основе с содержанием растворителей менее 5%. Подходит в качестве замены материалам с высоким содержанием растворителей, применяемым для обработки поверхности паркета. Рекомендуется использование защитного крема для кожи и вентиляция рабочей зоны. После отверждения не имеет запаха и не представляет физиологического или экологического риска.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта для повторного использования. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с остатками жидкости, а также сам жидкий продукт, относятся к категории специальных отходов. Высохшие остатки продукта относятся к категории строительных отходов.

Приведённая информация основана на нашем опыте и тщательных исследованиях. Разнообразие сопутствующих материалов, различных конструкций и условий работы не может быть индивидуально проверено или проконтролировано нами. Поэтому качество выполняемых работ зависит от вашей профессиональной оценки и способа применения продукта. В случае сомнений проведите пробное испытание или обратитесь за технической консультацией. Соблюдайте рекомендации по укладке производителя напольного покрытия. С выходом настоящего технического паспорта все предыдущие сведения о продукте теряют силу. Актуальную версию паспорта можно найти на нашем сайте www.pallmann.net | 10/2023