

Двухкомпонентное связующее для деревянных полов

PALL-X 350

Водно-дисперсионное двухкомпонентное полиуретановое связующее для обновления деревянных полов без полной шлифовки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Водно-дисперсионный двухкомпонентный полиуретановый грунт для обработки существующих лакированных или масляных поверхностей без полной шлифовки имеющейся поверхности.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- ▶ масляных и лакированных деревянных полов
- ▶ применения на деревянных полах, уложенных поверх систем тёплого водяного пола



ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- ▶ быстрое высыхание
- ▶ очень гибкое сцепление с разнообразными поверхностями
- ▶ соответствует TRGS 617
- ▶ водно-дисперсионное покрытие со связующим веществом, содержащим изоцианат, содержание растворителей менее 15%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка:	пластиковая ёмкость
Объём упаковки:	0,75 + 0,25 л
Срок годности:	не менее 12 месяцев
Соотношение смешивания:	3:1
Расход на слой:	ок. 20–35 мл/м² (нанесение валиком, 1 слой) ок. 10 мл/м² (нанесение шпателем, 2 слоя)
Норма расхода:	ок. 30–50 м²/л (нанесение валиком) ок. 100 м²/л (нанесение шпателем)
Климат при работе:	от 18 до 25 °C и относительная влажность 35–65 %
Жизнеспособность смеси:	ок. 1 часа*
Повторное нанесение:	через ок. 1 часа*, максимум в течение 4 часов*

*При 20 °C и отн. влажности 50 %.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед нанесением PALL-X 350 необходимо провести интенсивную базовую очистку поверхности. Ввиду широкого разнообразия существующих поверхностей необходимо обеспечить совместимость и требуемые результаты сцепления и выравнивания. В особых случаях или если состояние основания неясно, необходимо обратиться за технической консультацией.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без загрязнений. Для существующих УФ-отверждённых готовых или промасленных многослойных деревянных полов, лакированных или масляных полов из массивной древесины, а также всех поверхностей деревянных полов, покрытых слоем средства по уходу, необходимо провести базовую очистку в соответствии с инструкциями производителя. В особых случаях или если состояние основания неясно, необходимо обратиться за технической консультацией. Внимание: средства по уходу могут действовать как разделительные составы!

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием обе ёмкости необходимо довести до комнатной температуры (20 °C) и тщательно встряхнуть.
2. Смешать компоненты А и В в соотношении 3:1 и оставить смесь на 5 минут для выхода вовлечённого воздуха.
3. Нанести PALL-X 350 валиком APPLICATION ROLLER SOLVENTBASED 4MM/25CM, используя достаточное давление для равномерного покрытия. Расход: ок. 20–35 мл/м². Убедиться, что всё основание равномерно смочено, избегать нахлёстов. В качестве альтернативы PALL-X 350 можно наносить шпателем PALLMANN TROWEL с расходом ок. 10 мл/м² на слой.
4. Выдержать время высыхания перед повторным нанесением ок. 1 часа, максимум в течение 4 часов.
5. В качестве финишного слоя использовать PALL-X 96 ORIGINAL, PALL-X 96 POWER, PALL-X 96 ZERO, PALL-X 98, PALL-X PURE, PALL-X SPORT или PALL-X ZERO 2K, нанося согласно указаниям производителя.
6. После использования утилизировать валики и очистить шпатели водой.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- ▶ Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35% до 65%. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут значительно замедлять высыхание, нарушать смачивание или вызывать изменение цвета. Ввиду разнообразия и различного качества этих пород древесины перед нанесением покрытия следует установить породу и провести пробное испытание.
- ▶ Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях. Беречь от замерзания и не подвергать воздействию температур выше 40 °C.
- ▶ После добавления отвердителя не закрывать ёмкость повторно во избежание риска избыточного расширения смешанного продукта.
- ▶ На торцевой древесине расход может значительно увеличиваться (ок. 30–40 мл/м²).
- ▶ Применяются и особенно рекомендуются следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы с паркетом и торцевыми шашками», DIN 68702 «Торцевые шашки RE-V/RE-W».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Водно-дисперсионное покрытие со связующим веществом, содержащим изоцианат, содержание растворителей менее 15%. Подходит в качестве замены материалам с высоким содержанием растворителей, применяемым при обработке поверхности паркета. Компонент А: не требует особых мер защиты или предосторожности при обычном использовании. Компонент В: содержит форполимеризованный изоцианат. Вреден при вдыхании. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Оба компонента: обеспечить хорошую вентиляцию во время и после использования. Использовать защитный крем и защитные перчатки/очки. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Соблюдать указания по безопасности на этикетке продукта, а также в паспорте безопасности. После отверждения не имеет запаха и не представляет физиологической или экологической опасности.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта для повторного использования. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с остатками жидкости, а также сам жидкий продукт, относятся к категории специальных отходов. Высохшие остатки продукта относятся к категории строительных отходов. Поэтому собирать отходы материала, смешивать оба компонента и давать затвердеть, затем утилизировать как строительные отходы.