Технический паспорт продукта

PALLMANN®

Шпатлёвка для швов паркета

PALL-X KITT

Шпатлёвка для швов на водной основе с хорошей заполняющей способностью

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- шлифованных деревянных полов
- торцевых шашек
- применения на деревянных полах, уложенных поверх систем тёплого водяного пола

ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- очень быстрое высыхание
- гибкое заполнение швов шириной до 2 мм
- хорошая стабильность в шве паркета
- очень высокая цветостойкость
- хорошо заметен на поверхности древесины
- не забивает абразив
- подходит для всех распространённых пород древесины
- шпатлёвка на водной основе с содержанием растворителей менее 15 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка:	пластиковая ёмкость
Объём упаковки:	5 л
Срок годности:	не менее 12 месяцев
Расход на слой:	ок. 50–100 мл/м² (в зависимости от ширины шва)
Норма расхода:	ок. 10–20 м²/л (в зависимости от ширины шва)
Климат при работе:	от 18 до 25 °C и относительная влажность 35–65 %
Готовность к шлифовке:	через ок. 15–25 минут* в зависимости от ширины шва

*При 20 °C и отн. влажности 50 %.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание под шпатлевание должно быть чистым, сухим, без загрязнений и отшлифовано в соответствии с признанным отраслевым стандартом. Шпатлевание выполняется после промежуточной шлифовки и перед финишной шлифовкой.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием ёмкость необходимо довести до комнатной температуры (20 °C) и тщательно встряхнуть.
2. Смешать PALL-X KITT с мелкой шлифовальной пылью зернистостью 100, убедившись, что она соответствует породе обрабатываемой древесины, и довести до пастообразной консистенции, пригодной для нанесения шпателем.
3. При помощи стального шпателя PALLMANN TROWEL полностью покрыть всю поверхность деревянного пола.
4. Через ок. 15–25 минут высыхания зашпатлёванная поверхность готова к шлифовке.
5. Затем выполнить оставшиеся операции шлифовки.
6. После использования очистить инструменты водой.

PALLMANN | бренд компании UZIN UTZ
GB | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Германия | +49 931 27964-0 | info@pallmann.net | www.pallmann.net

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35% до 65%. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут значительно замедлять высыхание, нарушать смачивание или вызывать изменение цвета. Ввиду разнообразия и различного качества этих пород древесины перед нанесением покрытия следует установить породу и провести пробное испытание.
- Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях. Беречь от замерзания и не подвергать воздействию температур свыше 40 °C.
- Плотно закрывать открытые ёмкости и как можно быстрее использовать содержимое.
- В случае старых существующих полов, полов на пружинных лагах и паркетных полов на балочной или гвоздевой конструкции применение шпатлёвки следует тщательно обдумать, так как шпатлёвка может — по меньшей мере частично — вновь выкрошиться.
- Применяются и особенно рекомендуются следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы с паркетом и торцевыми шашками».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Шпатлёвка на водной основе с содержанием растворителей менее 15%. Подходит в качестве замены материалам с высоким содержанием растворителей, применяемым для обработки поверхности паркета. Рекомендуется использование защитного крема для кожи и вентиляция рабочей зоны.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта для повторного использования. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с остатками жидкости, а также сам жидкий продукт, относятся к категории специальных отходов. Высохшие остатки продукта относятся к категории строительных отходов.

Приведённая информация основана на нашем опыте и тщательных исследованиях. Разнообразие сопутствующих материалов, различных конструкций и условий работы не может быть индивидуально проверено или проконтролировано нами. Поэтому качество выполняемых работ зависит от вашей профессиональной оценки и способа применения продукта. В случае сомнений проведите пробное испытание или обратитесь за технической консультацией. Соблюдайте рекомендации по укладке производителя напольного покрытия. С выходом настоящего технического паспорта все предыдущие сведения о продукте теряют силу. Актуальную версию паспорта можно найти на нашем сайте www.pallmann.net | 11/2023