Технический паспорт продукта

PALLMANN®

Премиум-шпатлёвка для швов паркета

PALL-X FILLER

Шпатлёвка для швов паркета на водной основе, армированная волокном, с очень хорошей заполняющей способностью

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Шпатлёвочный состав для швов паркета на водной основе, армированный волокном, с инновационной запатентованной технологией волокна. Благодаря очень хорошей стабильности и низкой усадке в шве одного нанесения достаточно даже для широких швов шириной до 3 мм. PALL-X FILLER отличается высокой укрывистостью, долгим временем обработки и хорошей шлифуемостью.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- шлифованных деревянных полов
- торцевых шашек
- применения на деревянных полах, уложенных поверх систем тёплого водяного пола

ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- очень быстрое высыхание
- очень гибкое заполнение швов шириной до ок. 3 мм
- очень хорошая стабильность в шве паркета
- высокая цветостойкость
- длительное время обработки
- очень хорошо заметен на поверхности древесины
- не забивает абразив
- армирован волокном
- подходит для всех распространённых пород древесины
- шпатлёвка на водной основе с содержанием растворителей менее 5 %
- EMICODE EC1 / очень низкий уровень эмиссии

GEV-EMICODE EC1 very low emission

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка:	пластиковая ёмкость
Объём упаковки:	5 л
Срок годности:	не менее 12 месяцев
Расход на слой:	ок. 60–120 мл/м² (в зависимости от ширины шва)
Норма расхода:	ок. 8–16 м²/л (в зависимости от ширины шва)
Климат при работе:	от 18 до 25 °C и относительная влажность 35–65 %
Готовность к шлифовке:	через ок. 30–45 минут* в зависимости от ширины шва

*При 20 °C и отн. влажности 50 %.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание под шпатлевание должно быть чистым, сухим, без загрязнений и отшлифовано в соответствии с признанным отраслевым стандартом. Шпатлевание выполняется после промежуточной шлифовки и перед финишной шлифовкой.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием ёмкость необходимо довести до комнатной температуры (20 °C) и тщательно встряхнуть.
2. Смешать PALL-X FILLER с мелкой шлифовальной пылью зернистостью 100, убедившись, что она соответствует породе обрабатываемой древесины, и довести до пастообразной консистенции, пригодной для нанесения шпателем.
3. При помощи стального шпателя PALLMANN TROWEL полностью покрыть всю поверхность деревянного пола.
4. Через ок. 30–45 минут высыхания зашпатлёванная поверхность готова к шлифовке.
5. Затем выполнить оставшиеся операции шлифовки.
6. После использования очистить инструменты водой.

PALLMANN | бренд компании UZIN UTZ
GB | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Германия | +49 931 27964-0 | info@pallmann.net | www.pallmann.net

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35% до 65%. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут значительно замедлять высыхание, нарушать смачивание или вызывать изменение цвета. Ввиду разнообразия и различного качества этих пород древесины перед нанесением покрытия следует установить породу и провести пробное испытание.
- Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях. Беречь от замерзания и не подвергать воздействию температур свыше 40 °C.
- Плотно закрывать открытые ёмкости и как можно быстрее использовать содержимое.
- В случае старых существующих полов, полов на пружинных лагах и паркетных полов на балочной или гвоздевой конструкции применение шпатлёвки следует тщательно обдумать, так как шпатлёвка может — по меньшей мере частично — вновь выкрошиться.
- Применяются и особенно рекомендуются следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы с паркетом и торцевыми шашками».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Шпатлёвка на водной основе с содержанием растворителей менее 5%. Подходит в качестве замены материалам с высоким содержанием растворителей, применяемым для обработки поверхности паркета. Рекомендуется использование защитного крема для кожи и вентиляция рабочей зоны. После отверждения не имеет запаха и не представляет физиологического или экологического риска.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта для повторного использования. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с остатками жидкости, а также сам жидкий продукт, относятся к категории специальных отходов. Высохшие остатки продукта относятся к категории строительных отходов.

Приведённая информация основана на нашем опыте и тщательных исследованиях. Разнообразие сопутствующих материалов, различных конструкций и условий работы не может быть индивидуально проверено или проконтролировано нами. Поэтому качество выполняемых работ зависит от вашей профессиональной оценки и способа применения продукта. В случае сомнений проведите пробное испытание или обратитесь за технической консультацией. Соблюдайте рекомендации по укладке производителя напольного покрытия. С выходом настоящего технического паспорта все предыдущие сведения о продукте теряют силу. Актуальную версию паспорта можно найти на нашем сайте www.pallmann.net | 02/2025