Технический паспорт продукта

PALLMANN®

Премиум-лак для паркета, однокомпонентный

PALL-X 96 POWER

Однокомпонентный герметик на водной основе для паркетных полов с высокой и очень высокой механической нагрузкой

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Премиальный однокомпонентный герметик на водной основе для паркетных полов с очень высокой механической стойкостью, для интенсивно используемых поверхностей в жилых и коммерческих помещениях. Обеспечивает надёжную защиту от царапин и истирания, а также надёжную стойкость к бытовой химии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для паркетных полов с высокой и очень высокой механической нагрузкой в жилых и коммерческих помещениях.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- шлифованных деревянных полов
- применения на деревянных полах, уложенных поверх систем тёплого водяного пола

ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- очень хорошая стойкость к очень высоким механическим и химическим нагрузкам
- очень хорошая растекаемость
- очень быстрое высыхание
- очень хорошие разравнивающие свойства
- очень хорошая стойкость к царапинам и износу
- очень быстрое достижение полной прочности
- противоскольжение R9 и R10 (в сочетании с PALL-X Grip)
- DIN 53160 (стойкость к слюне и поту)
- DIN EN 71-3 (безопасное для детей покрытие, ч. 3: миграция определённых элементов)
- ÖNorm 2354, класс C
- соответствует TRGS 617
- класс пожарной безопасности Cfl-s1 достижим в соответствии с требованиями DIN EN 14342:2013-09
- EMICODE EC1 / очень низкий уровень эмиссии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка:	пластиковая ёмкость
Объём упаковки:	5 л
Срок годности:	не менее 12 месяцев
Степень блеска:	полуматовый, матовый
Расход на слой:	ок. 100 мл/м²
Расход на литр:	ок. 10 м²/л
Климат при работе:	от 18 до 25 °C и относительная влажность 35–65 %
Готовность к шлифовке:	через ок. 3 часов*
Повторное нанесение:	через ок. 3 часов*
Полная прочность:	через ок. 72 часов*; в сочетании с PALL-X 333 (COLOR) — 7 дней

*При 20 °C и отн. влажности 50 %.

GEV-EMICODE EC1 sehr emissionsarm

PALLMANN | бренд компании UZIN UTZ
GB | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Германия | +49 931 27964-0 | info@pallmann.net | www.pallmann.net

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание под лакирование должно быть чистым, сухим, без загрязнений и отшлифовано в соответствии с признанным отраслевым стандартом. Как правило, перед нанесением лака рекомендуется грунтование, чтобы избежать нежелательного склеивания боковых кромок или коробления элементов паркета.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием ёмкость необходимо довести до комнатной температуры (20 °C) и тщательно встряхнуть. Затем перелить содержимое в чистое ведро PALLMANN LACQUER BUCKET.
2. Нанести слой PALL-X 96 POWER валиком APPLICATION ROLLER WATERBASED UNIVERSAL 11MM/25CM (для лаков на водной основе) равномерно и обильно на поверхность. Нанести не менее 2 слоёв. Начинать от кромок, затем наносить поочерёдно поперёк и вдоль волокон древесины. В зонах с высокой нагрузкой требуется третий слой. Необработанную натуральную пробку следует лакировать в 3 слоя.
3. Время высыхания до готовности к шлифовке: ок. 3 часов.
4. Перед нанесением финишного слоя требуется промежуточная шлифовка колодкой PALLMANN POWER PAD с зерном 120.
5. После использования очистить инструменты водой.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35% до 65%. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут значительно замедлять высыхание, нарушать смачивание или вызывать изменение цвета. Ввиду разнообразия и различного качества этих пород древесины перед нанесением покрытия следует установить породу и провести пробное испытание.
- Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях. Беречь от замерзания и не подвергать воздействию температур свыше 40 °C.
- Плотно закрывать открытые ёмкости и как можно быстрее использовать содержимое.
- Как правило, не наносить более 2 слоёв в течение одного дня.
- После нанесения финишного слоя дать поверхности высохнуть в течение ночи, прежде чем ходить по ней.
- Если поверхность сохнет более одного дня, необходимо провести тщательную сплошную матовую шлифовку (зерно 120).
- Ввиду особых свойств бамбукового покрытия для его лакирования рекомендуется использовать двухкомпонентный лак (например, PALL-X 98).
- Свежелакированную поверхность можно покрывать коврами или другими напольными покрытиями либо нагружать тяжёлыми предметами не ранее чем через 3 дня (в сочетании с PALL-X 333 COLOR — через 7 дней).
- Свежелакированную поверхность можно обрабатывать средствами PALLMANN FINISH CARE / FINISH CARE STOP не ранее чем через 3 дня (в сочетании с PALL-X 333 COLOR — через 7 дней).
- Регулярный уход улучшает внешний вид и повышает износостойкость лакированной поверхности. Только влажная (не мокрая) уборка. Избегать застоя воды.
- Применяются и особенно рекомендуются следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы с паркетом и торцевыми шашками».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Лак на водной основе с содержанием растворителей менее 5%. Подходит в качестве замены материалам с высоким содержанием растворителей, применяемым для обработки поверхности паркета. Хранить в недоступном для детей месте. При распылении использовать защитные очки и комбинированный фильтр A2/P2. При шлифовке использовать пылевой фильтр P2. При нанесении рекомендуется использование защитного крема для кожи, а также вентиляция рабочей зоны. Во время нанесения не есть, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву. Сразу после использования очищать инструменты водой с мылом. Вторичной переработке подлежит только пустая упаковка. Остатки жидкого материала сдавать в пункт приёма отработанных лакокрасочных материалов. Продукт содержит изотиазолиноны. Может вызывать аллергическую реакцию. Горячая линия по вопросам аллергии: +49 (0) 931 27964-0.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта для повторного использования. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с остатками жидкости, а также сам жидкий продукт, относятся к категории специальных отходов. Высохшие остатки продукта относятся к категории строительных отходов.

Приведённая информация основана на нашем опыте и тщательных исследованиях. Разнообразие сопутствующих материалов, различных конструкций и условий работы не может быть индивидуально проверено или проконтролировано нами. Поэтому качество выполняемых работ зависит от вашей профессиональной оценки и способа применения продукта. В случае сомнений проведите пробное испытание или обратитесь за технической консультацией. Соблюдайте рекомендации по укладке производителя напольного покрытия. С выходом настоящего технического паспорта все предыдущие сведения о продукте теряют силу. Актуальную версию паспорта можно найти на нашем сайте www.pallmann.net | 02/2026