

Не содержащий растворителей двухкомпонентный лак для деревянных полов

PALL-X ZERO 2K

Водно-дисперсионный, не содержащий растворителей двухкомпонентный лак для деревянных полов, обеспечивающий наилучшее качество воздуха в помещении, для помещений с очень высокой нагрузкой

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Водно-дисперсионный, не содержащий растворителей двухкомпонентный лак для деревянных полов, предназначенный для интенсивно эксплуатируемых полов в жилых и коммерческих помещениях, обеспечивающий оптимальное качество воздуха в помещении. PALL-X ZERO 2K обладает лёгким матовым эффектом, создающим естественную красивую поверхность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для деревянных полов с очень высокой нагрузкой в жилых и коммерческих помещениях.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- ▶ шлифованных деревянных полов
- ▶ применения на деревянных полах, уложенных поверх систем тёплого водяного пола



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка:	пластиковая ёмкость
Объём упаковки:	4,5 + 0,45 л
Срок годности:	не менее 12 месяцев
Уровень глянца:	специальный матовый
Соотношение смешивания:	10 : 1
Расход на слой:	ок. 80 мл/м²
Норма расхода:	ок. 12 м²/л
Климат при работе:	от 18 до 25 °C и относительная влажность 35–65 %
Жизнеспособность смеси:	ок. 2 часов*
Готовность к шлифовке:	через ок. 4–6 часов*, в зависимости от климатических условий до 36 часов
Повторное нанесение:	через ок. 12–24 часа*, в зависимости от климатических условий до 36 часов
Полная прочность:	через ок. 7 дней*

*При 20 °C и отн. влажности 50 %.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без загрязнений и отшлифована в соответствии с общепризнанным отраслевым стандартом. Как правило, перед нанесением лака рекомендуется грунтование, чтобы избежать негативных последствий склеивания кромок или коробления элементов деревянного пола.

ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- ▶ высокая устойчивость к тяжёлому механическому и химическому износу
- ▶ очень хорошая растекаемость
- ▶ специальный матовый эффект
- ▶ очень хорошие выравнивающие свойства
- ▶ не содержит растворителей
- ▶ соответствует TRGS 617
- ▶ водно-дисперсионное покрытие со связующим веществом, содержащим изоцианат, не содержащее растворителей
- ▶ ECODE EC 1 PLUS / очень низкий уровень эмиссии

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием обе ёмкости необходимо довести до комнатной температуры (20 °C).
2. Тщательно встряхнуть компонент А, вставить прилагаемый фильтр в горловину пластиковой ёмкости и перелить в чистое ведро PALLMANN. Затем добавить компонент Б и немедленно тщательно перемешать при помощи подходящего миксера.
3. Нанести PALL-X ZERO 2K равномерным слоем на поверхность при помощи валика APPLICATION ROLLER WATERBASED SPECIAL 8MM/25CM. Нанести не менее 2 слоёв. Начинать с краёв, затем наносить попеременно поперёк и вдоль волокон. В зонах с очень высокой нагрузкой требуется третий слой.
4. Нанесение на большие площади: во избежание различий в уровне глянца рекомендуется смешивать содержимое нескольких вёдер в более крупной ёмкости для получения единой партии. Тщательно перемешать сначала механически, а затем в процессе нанесения. Аккуратное и систематическое нанесение необходимо для обеспечения одинаковой толщины покрытия по всей площади. Для двухкомпонентных лаковых систем убедиться, что смешанное количество может быть нанесено в течение времени жизнеспособности смеси.
5. Время высыхания до готовности к шлифовке: ок. 4–6 часов, в зависимости от климатических условий до 36 часов.
6. Перед нанесением финишного слоя требуется промежуточная шлифовка при помощи PALLMANN POWER PAD зернистостью 120.
7. После использования очистить инструменты водой.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- ▶ Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35% до 65%. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут значительно замедлять высыхание, нарушать смачивание или вызывать изменение цвета. Ввиду разнообразия и различного качества этих пород древесины перед нанесением покрытия следует установить породу и провести пробное испытание.
- ▶ Рекомендуется для распространённых в продаже светлых европейских пород древесины.
- ▶ Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях. Беречь от замерзания и не подвергать воздействию температур выше 40 °C.
- ▶ После добавления отвердителя не закрывать ёмкость повторно во избежание риска избыточного расширения смешанного продукта.
- ▶ Как правило, не наносить более 2 слоёв в течение одного дня.
- ▶ После нанесения финишного слоя дать поверхности высохнуть в течение ночи, прежде чем ходить по ней.
- ▶ Если поверхность сохнет более двух дней, необходимо провести аккуратную матовую шлифовку по всей площади (зернистость 120).
- ▶ Оставить свежепокрытые поверхности не менее чем на 7 дней перед укладкой ковровых покрытий или других напольных покрытий, а также перед нагрузкой тяжёлыми предметами.
- ▶ Регулярный уход улучшает внешний вид и увеличивает срок службы покрытой поверхности. Уборка только влажная (не мокрая). Избегать застоя воды.
- ▶ Применяются и особенно рекомендуются следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы с паркетом и торцевыми шашками».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Водно-дисперсионное покрытие со связующим веществом, содержащим изоцианат, не содержащее растворителей. Подходит в качестве замены материалам с высоким содержанием растворителей, применяемым при обработке поверхности паркета. Компонент А: не требует особых мер защиты или предосторожности при обычном использовании. Компонент Б: содержит форполимеризованный изоцианат. Вреден при вдыхании. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Оба компонента: обеспечить хорошую вентиляцию во время и после использования. Использовать защитный крем и защитные перчатки/очки. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Соблюдать указания по безопасности на этикетке продукта, а также в паспорте безопасности.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта для повторного использования. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с остатками жидкости, а также сам жидкий продукт, относятся к категории специальных отходов. Высохшие остатки продукта относятся к категории строительных отходов. Поэтому собирать отходы материала, смешивать оба компонента и давать затвердеть, затем утилизировать как строительные отходы.