

Не содержащее растворителей двухкомпонентное масло для деревянных полов, белое

MAGIC OIL 2K WHITE

Не содержащее растворителей двухкомпонентное масло для деревянных полов, наносимое шпателем, с натуральными маслами (льняное масло/льняной алкид) и восками, отверждающееся путём окисления и сшивания после добавления отвердителя.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Масляно-восковая комбинация, образующая открытопористую, дышащую и паропроницаемую поверхность. Благодаря содержанию воска образуется однородная матовая, бархатистая поверхность. Подчёркивает структуру древесины белым цветом и придаёт полу оттенок скандинавского стиля.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- ▶ шлифованных деревянных полов с заполненными швами
- ▶ торцевых шашек
- ▶ применения на деревянных полах, уложенных поверх систем тёплого водяного пола



ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- ▶ очень высокая устойчивость к механическому и химическому износу
- ▶ подчёркивает структуру древесины белым цветом
- ▶ противоскользящие свойства R10/DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (устойчивость к слюне и поту)
- ▶ EN 71-3 (безопасное для детей покрытие, ч. 3: миграция определённых элементов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка:	металлическая ёмкость + пластиковый флакон
Объём упаковки:	0,8 + 0,2 л
Срок годности:	не менее 12 месяцев
Цвет:	белый
Соотношение смешивания:	4 : 1
Расход на слой:	ок. 25–50 мл/м²
Климат при работе:	от 18 до 25 °C и относительная влажность 35–65 %
Жизнеспособность смеси:	ок. 45 минут*
Повторное нанесение:	через ок. 10–30 минут*
Возможность нагрузки:	через ок. 24 часов*
Возможность мытья:	через ок. 24 часов*

*При 20 °C и отн. влажности 50 %. Расход может отличаться в зависимости от впитывающей способности и состояния поверхности пропитываемой древесины или паркета.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Исполнитель обязан выполнить пробный участок, идентичный планируемой конструкции и рабочему процессу (включая масло или лак), на деревянном полу, который будет обрабатываться для заказчика. Это необходимо для получения согласия заказчика в отношении цвета и внешнего вида.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием обе ёмкости необходимо довести до комнатной температуры (20 °C) и тщательно перемешать.
2. Смешать MAGIC OIL 2K WHITE с компонентом-отвердителем и при помощи шпателя PALLMANN TROWEL равномерно нанести на поверхность.
3. Через 10–30 минут после нанесения шпателем удалить излишки продукта губкой PALLMANN CLEANING PAD BEIGE.
4. Сразу после завершения первого слоя — при необходимости — нанести второй слой MAGIC OIL 2K WHITE. Затем немедленно, не позднее чем через 30 минут после второго слоя, удалить излишки продукта губкой PALLMANN CLEANING PAD BEIGE и отполировать губкой PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Все излишки масла должны быть удалены с поверхности.
5. Примерно через 20 минут поверхность необходимо повторно отполировать губкой PALLMANN CLEANING PAD WHITE для достижения однородного результата.
6. Для некоторых пород древесины может потребоваться третий слой после высыхания в течение ночи при хороших условиях сушки. Наносить столько слоёв, сколько необходимо для полного насыщения древесины.
7. После использования очистить инструменты при помощи UZIN CLEAN-BOX (очищающие салфетки).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Тампоны или текстильные материалы, пропитанные продуктом, могут самовоспламениться при контакте с воздухом: тщательно увлажнять пропитанные тряпки, тампоны и т. п. водой и хранить/утилизировать в плотно закрытых огнестойких ёмкостях.

Шлифовальная пыль от систем сушки с окислением самовоспламеняется. Опасность пожара! Увлажнить шлифовальную пыль и утилизировать её в плотно закрытых огнестойких ёмкостях!

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- ▶ Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35 % до 65 %. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут значительно замедлять высыхание, нарушать смачивание или вызывать изменение цвета. Ввиду разнообразия и различного качества этих пород древесины перед нанесением покрытия следует установить породу и провести пробное испытание.
- ▶ Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях. Беречь от замерзания и не подвергать воздействию температур свыше 40 °C.
- ▶ Рекомендуется для распространённых в продаже светлых европейских пород древесины.
- ▶ После добавления отвердителя не закрывать ёмкость повторно во избежание риска избыточного расширения смешанного продукта.
- ▶ Для заделки швов необходимо использовать подходящий состав PALLMANN JOINT FILLER.
- ▶ Для досок с видимыми швами и/или фасками рекомендуется получить техническую консультацию.
- ▶ Расход на торцевой древесине может значительно увеличиваться (ок. 140 мл/м²). При нанесении на торцевую древесину следует использовать нанесение валиком, а время высыхания перед повторным нанесением должно составлять 72 часа.
- ▶ Для структурированных деревянных полов нанести/растереть масло точками и немедленно тонко и равномерно распределить его губкой PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Удалить излишки масла губкой PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Все излишки масла должны быть удалены с поверхности.
- ▶ Лёгкая нагрузка на поверхность возможна не ранее чем через 24 часа после полировки.
- ▶ Оставить свежемасляную поверхность не менее чем на 24 часа перед укрытием.
- ▶ Уход и очистку следует проводить не ранее чем через 24 часа.
- ▶ Для длительного срока службы напольного покрытия рекомендуется регулярный уход согласно инструкциям производителя средством PALLMANN MAGIC OIL CARE WHITE и поддерживающая очистка средством PALLMANN CLEAN. Точные циклы очистки и ухода см. в инструкции по уходу за маслянными деревянными полами.
- ▶ Цветные масляные поверхности деревянных полов являются уникальными. Незначительные цветовые неровности допустимы и часто неизбежны.
- ▶ Возможно незначительное пожелтение древесины (тёмное пожелтение).
- ▶ Применяются и особенно рекомендуются следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы с паркетом и торцевыми шашками».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не содержит растворителей. Компонент А: негорючий, но существует риск самовоспламенения (см. «Важное примечание» выше). Компонент Б: негорючий. Содержит форполимеризованный изоцианат. Вреден при вдыхании. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Оба компонента: обеспечить хорошую вентиляцию во время и после использования. Использовать защитный крем и защитные перчатки/очки. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Соблюдать указания по безопасности на этикетке продукта, а также в паспорте безопасности.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта для повторного использования. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с остатками жидкости, а также сам жидкий продукт, относятся к категории специальных отходов. Высохшие остатки продукта относятся к категории строительных отходов.