

Не содержащее растворителей двухкомпонентное масло для деревянных полов, для естественного вида древесины

## MAGIC OIL 2K PURE

Не содержащее растворителей двухкомпонентное масло для деревянных полов с натуральными маслами (льняное масло/льняной алкид) и восками, отверждающееся путём сшивания и окисления после добавления отвердителя. Сохраняет естественный цвет древесины и придаёт эффект «сырой древесины».

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Масляно-восковая комбинация, образующая открытопористую, дышащую и паропроницаемую поверхность. Благодаря содержанию воска образуется однородная матовая, бархатистая поверхность. Сохраняет естественный цвет древесины и придаёт так называемый эффект «сырой древесины».

### ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- ▶ шлифованных деревянных полов с заполненными швами
- ▶ торцевых шашек
- ▶ применения на деревянных полах, уложенных поверх систем тёплого водяного пола
- ▶ распространённых в продаже светлых европейских пород древесины



### ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- ▶ очень высокая устойчивость к механическому и химическому износу
- ▶ сохраняет естественный цвет древесины и придаёт эффект «сырой древесины»
- ▶ противоскользящие свойства R10/DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (устойчивость к слюне и поту)
- ▶ EN 71-3 (безопасное для детей покрытие, ч. 3: миграция определённых элементов)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Упаковка:               | металлическая ёмкость + пластиковый флакон       |
| Объём упаковки:         | 0,8 + 0,2 л                                      |
| Срок годности:          | не менее 12 месяцев                              |
| Цвет:                   | натуральный (pure)                               |
| Соотношение смешивания: | 4 : 1                                            |
| Расход:                 | ок. 25–50 мл/м²                                  |
| Климат при работе:      | от 18 до 25 °C и относительная влажность 35–65 % |
| Жизнеспособность смеси: | ок. 1 часа*                                      |
| Повторное нанесение:    | через ок. 10–30 минут*                           |
| Возможность нагрузки:   | через ок. 24 часов*                              |
| Возможность мытья:      | через ок. 24 часов*                              |

\*При 20 °C и отн. влажности 50 %. Расход может отличаться в зависимости от впитывающей способности и состояния поверхности пропитываемой древесины или паркета.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Исполнитель обязан выполнить пробный участок, идентичный планируемой конструкции и рабочему процессу (включая масло или лак), на деревянном полу, который будет обрабатываться для заказчика. Это необходимо для получения согласия заказчика в отношении цвета и внешнего вида.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Обрабатываемая маслом поверхность должна быть шпатлёванной, чистой, сухой, без загрязнений и отшлифована в соответствии с общепризнанными правилами технологии. Кроме того, после последней шлифовки — непосредственно перед нанесением масла — всю поверхность необходимо один раз протереть тканью, увлажнённой чистой водой.

### Это даёт следующие преимущества:

- усиление цвета становится более интенсивным и равномерным
- масло лучше проникает в древесину
- поверхность древесины, уплотнённая тонкой шлифовкой, снова «раскрывается»
- следы шлифовки минимизируются
- поверхность древесины выглядит более однородной
- вымываются вещества, содержащиеся в древесине
- предотвращается «обратное выступание» из швов

### Порядок работы:

1. Промыть всю поверхность деревянного пола чистой водой при помощи отжатой хлопковой ткани или швабры PALLMANN MOP. Внимание: необработанные участки могут впоследствии казаться оптически светлее.
2. Объём воды не более 30 г воды/м²!
3. Оптимальный объём воды ок. 10–20 г воды/м².
4. После полного высыхания поверхности — ок. 30–60 минут — можно наносить MAGIC OIL 2K PURE.

## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием обе ёмкости необходимо довести до комнатной температуры (20 °C) и тщательно перемешать.
2. Смешать MAGIC OIL 2K PURE с компонентом-отвердителем и при помощи шпателя PALLMANN TROWEL равномерно нанести на поверхность.
3. Через 10–30 минут после нанесения шпателем удалить излишки продукта губкой PALLMANN CLEANING PAD BEIGE.
4. Сразу после завершения первого слоя — при необходимости — нанести второй слой MAGIC OIL 2K PURE. Затем немедленно, не позднее чем через 30 минут после второго слоя, удалить излишки продукта губкой PALLMANN CLEANING PAD BEIGE и отполировать губкой PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Все излишки масла должны быть удалены с поверхности.
5. Примерно через 20 минут поверхность необходимо повторно отполировать губкой PALLMANN CLEANING PAD WHITE для достижения однородного результата.
6. Для некоторых пород древесины может потребоваться третий слой после высыхания в течение ночи при хороших условиях сушки. Наносить столько слоёв, сколько необходимо для полного насыщения древесины.
7. После использования очистить инструменты при помощи UZIN CLEAN-BOX (очищающие салфетки).

## ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Тампоны или текстильные материалы, пропитанные продуктом, могут самовоспламеняться при контакте с воздухом: тщательно увлажнять пропитанные тряпки, тампоны и т. п. водой и хранить/утилизировать в плотно закрытых огнестойких ёмкостях.

Шлифовальная пыль от систем сушки с окислением самовоспламеняется. Опасность пожара! Увлажнить шлифовальную пыль и утилизировать её в плотно закрытых огнестойких ёмкостях!

## ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35 % до 65 %. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут значительно замедлять высыхание, нарушать смачивание или вызывать изменение цвета. Ввиду разнообразия и различного качества этих пород древесины перед нанесением покрытия следует установить породу и провести пробное испытание.
- Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях. Беречь от замерзания и не подвергать воздействию температур свыше 40 °C.
- Рекомендуются для распространённых в продаже светлых европейских пород древесины.
- После добавления отвердителя не закрывать ёмкость повторно во избежание риска избыточного расширения смешанного продукта.
- Для заделки швов необходимо использовать подходящий состав PALLMANN JOINT FILLER.
- Для досок с видимыми швами и/или фасками рекомендуется получить техническую консультацию.
- Расход на торцевой древесине может значительно увеличиваться (ок. 140 мл/м²). При нанесении на торцевую древесину следует использовать нанесение валиком, а время высыхания перед повторным нанесением должно составлять 72 часа.
- Для структурированных деревянных полов нанести/растереть масло точками и немедленно тонко и равномерно распределить его губкой PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Удалить излишки масла губкой PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Все излишки масла должны быть удалены с поверхности.
- Лёгкая нагрузка на поверхность возможна не ранее чем через 24 часа после полировки.
- Оставить свежемасляную поверхность не менее чем на 24 часа перед укрытием.
- Уход и очистку следует проводить не ранее чем через 24 часа.
- Для длительного срока службы напольного покрытия рекомендуется регулярный уход согласно инструкциям производителя средством PALLMANN MAGIC OIL CARE WHITE и поддерживающая очистка средством PALLMANN CLEAN. Точные циклы очистки и ухода см. в инструкции по уходу за маслянными деревянными полами.
- Цветные масляные поверхности деревянных полов являются уникальными. Незначительные цветовые неровности допустимы и часто неизбежны.
- Возможно незначительное пожелтение древесины (тёмное пожелтение).
- Применяются и особенно рекомендуются следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы с паркетом и торцевыми шашками».

## ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не содержит растворителей. Компонент А: негорючий, но существует риск самовоспламенения (см. «Важное примечание» выше). Компонент Б: негорючий. Содержит форполимеризованный изоцианат. Вреден при вдыхании. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Оба компонента: обеспечить хорошую вентиляцию во время и после использования. Использовать защитный крем и защитные перчатки/очки. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Соблюдать указания по безопасности на этикетке продукта, а также в паспорте безопасности.

## ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Контакт продукта с тампонами или текстильными материалами создаёт риск самовоспламенения! Поэтому загрязнённые тряпки, тампоны и т. п. следует увлажнять водой и хранить или утилизировать в плотно закрытых металлических ёмкостях. Шлифовальная пыль от систем сушки с окислением является пожароопасной! Опасность пожара! По завершении шлифовальных работ образовавшуюся шлифовальную пыль необходимо увлажнить водой и утилизировать в плотно закрытых металлических ёмкостях!

## УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта для повторного использования. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с остатками жидкости, а также сам жидкий продукт, относятся к категории специальных отходов. Высохшие остатки продукта относятся к категории строительных отходов.