Информация о продукте

2-компонентный паркетный лак с эффектом необработанной древесины

PALL-X PURE

Лак на водной основе, 2-компонентный, с эффектом необработанной древесины — для паркетных полов с высокой нагрузкой

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Лак на водной основе, 2-компонентный, для паркетных полов с высокой нагрузкой в жилых и коммерческих помещениях. PALL-X PURE придаёт полу предельно матовый, естественный внешний вид необработанной древесины, препятствует естественному пожелтению древесины и создаёт так называемый эффект необработанной древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для паркетных полов с высокой нагрузкой в жилых и коммерческих помещениях.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- отшлифованных паркетных полов
- применения на паркетных полах, уложенных по системе тёплого водяного пола

ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- высокая устойчивость к механическим и химическим нагрузкам
- очень хорошая растекаемость
- особо матовый внешний вид
- эффект необработанной древесины
- быстрое высыхание и набор конечной прочности
- очень хорошие выравнивающие свойства
- препятствует пожелтению древесины
- соответствует TRGS 617
- лак на водной основе со связующим, содержащим изоцианат, содержание растворителя менее 15 %

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность, подлежащая запечатыванию, должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений и отшлифованной в соответствии с общепринятыми отраслевыми нормами. Как правило, перед запечатыванием рекомендуется загрунтовать поверхность, чтобы избежать нежелательного склеивания или коробления элементов паркета по торцевым кромкам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	пластиковая канистра
Расфасовка:	4,5 + 0,45 л
Срок хранения:	не менее 12 месяцев
Степень глянца:	специальный матовый
Соотношение смешивания:	10 : 1
Расход на слой:	ок. 80 мл/м²
Укрывистость:	ок. 12 м²/л
Температура при работе:	18–25 °C и отн. влажность 35–65 %
Жизнеспособность смеси:	ок. 2 часов*
Готовность к шлифовке:	через ок. 5 часов*, при высокой влажности — до 24 часов
Нанесение следующего слоя:	через ок. 5 часов*, при высокой влажности — до 24 часов
Окончательная прочность:	через ок. 7 дней*

*При 20 °C и 50 % относительной влажности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Повторное нанесение усиливает интенсивность цвета. В качестве альтернативы для последующего покрытия можно использовать лак PALL-X ZERO 2K. Перед нанесением лака поверхность всегда следует загрунтовать грунтовкой PALL-X 320 или PALL-X 325, чтобы избежать нежелательного склеивания элементов паркета по торцевым кромкам. Это особенно актуально для деревянной брусчатки, торцевого паркета, шлифованных половых досок и в целом для паркета на системах тёплого пола.

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
RU | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | Tel. +49 931 27964-0 | info@pallmann.net | www.pallmann-rus.ru

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Перед использованием обе ёмкости необходимо довести до комнатной температуры (20 °C) и тщательно встряхнуть.
2. Перелить компонент А в чистое ведро, добавить компонент Б (отвердитель) и немедленно тщательно перемешать подходящим миксером. Не смешивать компонент А и компонент Б в оригинальной ёмкости.
3. Нанести PALL-X PURE на поверхность сплошным равномерным слоем с помощью валика APPLICATION ROLLER WATERBASED SPECIAL 8MM/25CM. Нанести не менее 2 слоёв. Начинать с краёв, затем наносить попеременно поперёк и вдоль волокон древесины. На участках с высокой нагрузкой требуется третий слой.
4. **Запечатывание больших площадей:** во избежание различий в степени глянца рекомендуется слить несколько порций в более крупную ёмкость, чтобы получить одну общую партию. Тщательно перемешать сначала механически, а затем — в процессе нанесения. Аккуратное и систематическое нанесение необходимо для обеспечения одинаковой толщины покрытия по всей площади. Для 2-компонентных лаковых систем следить за тем, чтобы приготовленное количество можно было выработать в пределах времени жизнеспособности смеси.
5. Время высыхания до готовности к шлифовке: ок. 5 часов, при высокой влажности — до 24 часов.
6. Перед нанесением финишного слоя требуется промежуточная шлифовка шлифовальной сеткой PALLMANN ABRASIVE GRID или падом PALLMANN POWER PAD, зерно 120.
7. После использования очистить инструменты водой.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35 % до 65 %. Низкая температура и высокая влажность удлиняют время высыхания, высокая температура и низкая влажность — сокращают его.
- Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут существенно замедлить высыхание, нарушить смачивание или изменить цвет. Из-за разнообразия и различных свойств таких пород древесины перед нанесением необходимо точно установить породу и провести пробное испытание.
- Рекомендуется для распространённых в продаже светлых европейских пород древесины.
- Срок хранения — не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в относительно прохладном месте. Беречь от замерзания, не подвергать воздействию температур выше 40 °C.
- После добавления отвердителя не закрывать ёмкость герметично повторно — во избежание риска избыточного расширения смешанного продукта.
- Как правило, не наносить более 2 слоёв в течение одного дня.
- После нанесения финишного слоя дать поверхности высохнуть в течение ночи, прежде чем ходить по ней.
- Если перерыв в сушке превышает один день, необходимо провести тщательную матовую шлифовку всей поверхности (зерно 120).
- Свежезапечатанные/промасленные поверхности оставлять без нагрузки минимум 7 дней, прежде чем застилать коврами или другими напольными покрытиями либо нагружать тяжёлыми предметами.
- Свежезапечатанные поверхности выдержать минимум 7 дней перед уходом средством PALLMANN FINISH CARE MATTE.
- Регулярный уход средством PALLMANN FINISH CARE MATTE улучшает внешний вид и увеличивает срок службы запечатанной поверхности. Протирать только влажной (не мокрой) тряпкой. Избегать застаивания воды на поверхности.
- Действуют и особо рекомендуются к соблюдению следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы по устройству паркетных полов и деревянной брусчатки».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Лак на водной основе со связующим, содержащим изоцианат, содержание растворителя менее 15 %. Подходит в качестве замены материалов с высоким содержанием растворителя для обработки паркетных поверхностей. Компонент А: содержит дибутилолова дилаурат. Может вызывать аллергическую реакцию. Компонент Б: содержит преполимеризованный изоцианат. Вреден при вдыхании. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Оба компонента: обеспечить хорошую вентиляцию во время и после применения. Использовать защитный крем и защитные перчатки / очки. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Соблюдать указания по технике безопасности на этикетке товара, а также паспорт безопасности.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта и использовать повторно. Не допускать попадания в канализацию, стоки или грунт. Пустые, очищенные и свободные от капель ёмкости подлежат переработке. Ёмкости с жидкими остатками, а также сам жидкий продукт относятся к специальным отходам. Высохшие остатки продукта относятся к строительным отходам. Поэтому следует собрать остатки материала, смешать оба компонента и дать затвердеть, после чего утилизировать как строительные отходы.

Приведённые сведения основаны на нашем опыте и тщательных исследованиях. Разнообразие сопутствующих материалов, а также различные условия на объекте и условия производства работ не могут быть индивидуально проверены или учтены нами в каждом отдельном случае. Поэтому качество выполненной работы зависит от профессиональной оценки и правильного применения продукта. В случае сомнений — провести пробное испытание или обратиться за технической консультацией. Соблюдать рекомендации по укладке производителя напольного покрытия. С выходом данной информации о продукте все предыдущие редакции теряют силу. Актуальную версию данного технического паспорта можно найти на нашем сайте www.pallmann-rus.ru | 08/2026