



PALLMANN®

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ. НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

ОБЪЕКТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

ДЛЯ ЛАКИРОВАННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Уважаемый(ая)

Ваш подрядчик по уходу за деревянным полом

ОБЪЕКТ, НА КОТОРОМ ВЫПОЛНЕНА УКЛАДКА
ПОЛА

Наименование объекта

Улица, номер дома

Индекс, город

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ РЕМЕСЛА.

UZIN UTZ®

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ



Общие указания:

По свежелакированному деревянному полу нельзя ходить до полного высыхания и отверждения покрытия. Обычно это занимает около 8–12 дней, в течение которых пол не следует накрывать, в частности коврами или плёнкой. После достижения окончательной твёрдости покрытия можно приступать к первичному уходу за полом.

Никогда не используйте стальную мочалку или другие абразивные чистящие средства.

УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМ ПОЛОМ НА УКАЗАННОМ НА ОБОРОТЕ ОБЪЕКТЕ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1. ПЕРВИЧНЫЙ УХОД СРЕДСТВОМ PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL

Рекомендуется провести первичный уход за свежеобработанным деревянным полом. Это обеспечит оптимальную защиту вашей новой лакированной поверхности.

Порядок применения:

1. Довести средство до комнатной температуры и тщательно взболтать.
2. Нанести ок. 20 мл **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL** на м² свежеобработанного или тщательно очищенного деревянного пола при помощи швабры **PALLMANN MOP** равномерным тонким слоем в одном направлении. Полировка не требуется.
3. Дать высохнуть.
4. После использования очистить инструменты водой.

2. РЕГУЛЯРНАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ОЧИСТКА СРЕДСТВОМ PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN позволяет очищать поверхность, не повреждая лакированное покрытие пола.

Порядок применения:

1. Удалить загрязнения и пыль при помощи швабры **PALLMANN MOP**, щётки или пылесоса.
2. Довести средство до комнатной температуры и тщательно взболтать.
3. Развести ок. 50–100 мл **PALLMANN CLEAN** в 5 л воды.
4. Очистить пол влажной (не мокрой) шваброй **PALLMANN MOP** или тканью, двигаясь в одном направлении.
5. Периодичность очистки зависит от степени загрязнения.

3. РЕГУЛЯРНЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД СРЕДСТВОМ PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL

PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL защищает лакированную поверхность пола и обеспечивает противоскользящие свойства. Внешний вид и функциональность обработанных поверхностей сохраняются.

Порядок применения:

1. Удалить загрязнения и пыль при помощи швабры **PALLMANN MOP**, щётки или пылесоса.
2. Довести средство до комнатной температуры и тщательно взболтать.
3. Уход: провести очистку средством **PALLMANN CLEAN**. После этого развести ок. 50–150 мл **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL** в 5 л воды.
4. При помощи швабры **PALLMANN MOP** или безворсовой ткани нанести один раз влажным (не мокрым) способом на пол в одном направлении и дать высохнуть.
5. После использования очистить инструменты водой.
6. Периодичность очистки зависит от степени загрязнения.

Для сохранения грязеотталкивающих свойств уход необходимо повторять на объекте, указанном на обороте, со следующей периодичностью:

- ☐ раз в неделю
- ☐ два раза в неделю
- ☐ три раза в неделю
- ☐ ежедневно
- ☐

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL следует наносить неразбавленным один раз в квартал — обратите внимание, что перед этим необходимо провести основную очистку!

4. ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА СРЕДСТВОМ PALLMANN CLEAN

Подготавливает пол к повторному уходу средством **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL**. Повторное нанесение продлевает срок службы лакированных полов.

Порядок применения:

1. Довести средство до комнатной температуры и тщательно взболтать.
2. Развести ок. 20–50 мл **PALLMANN CLEAN** в 5 л воды.
3. Один раз очистить пол влажной щёткой (не мокрой) или механически при помощи полировальной машины с зелёным падом.
5. Протереть чистой водой и удалить размягчённые загрязнения. По возможности работать как можно суше.
6. После использования очистить инструменты водой.
7. Периодичность очистки зависит от степени загрязнения.

Здоровый микроклимат в помещении способствует хорошему самочувствию людей и сохраняет ценность вашего деревянного пола. Древесина — природный материал, который реагирует на влажность воздуха, поглощая или отдавая влагу. Изменение влажности воздуха приводит к разбуханию или усадке древесины, что может вызвать стягивание элементов или появление щелей в деревянном полу. По этой причине рекомендуется поддерживать температуру в помещении от 18 до 20 °C при относительной влажности 50–60 %. Гигрометр является полезным средством для измерения и контроля микроклимата помещения. Увлажнители воздуха помогают оптимизировать влажность в помещении, особенно в зимний период. PALLMANN как производитель не несёт ответственности за качество выполненных работ.

При особых требованиях к противоскользящим свойствам деревянного пола, например в спортивных залах, домах престарелых или детских садах, рекомендуется **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL**. Для специальных матовых лакировок (без особых требований к противоскользящему), таких как PALL-X PURE, рекомендуется **PALLMANN VOLLPFLEGE mat**.

Внимание:

Ролики и скользящие опоры мебели должны соответствовать EN 12529 (пластик или войлок). Под вращающимися креслами рекомендуется использовать подходящий защитный коврик для пола. Под мебель и предметы из металла необходимо подкладывать защитный коврик. Никогда не используйте стальную мочалку или другие абразивные чистящие средства. Не допускайте прямого контакта с полом материалов, содержащих смягчители, например резины или каучука. Кроме того, использование клейкой ленты на готовом деревянном полу может привести к отслаиванию поверхностного слоя, образованию остатков и/или изменению цвета. Материалы, содержащие пластификаторы, такие как подложки под ковры, ножки мебели, шины и ролики стульев, могут вызывать изменение цвета пола. Экскременты животных необходимо немедленно удалять с пола во избежание раздражения поверхности.

Мастер по укладке пола (подпись) подтвердил

Ваш подрядчик по уходу за деревянным полом

Заказчик (подпись)

Дата

PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | T +49 931 27964-0 | F +49 931 27964-50 | info@pallmann.net | www.pallmann.net