Технический паспорт продукта

PALLMANN®

Однокомпонентный лак для паркета

PALL-X FUTURE

Однокомпонентный лак для паркета на водной основе для помещений со средней и высокой нагрузкой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для деревянных полов со средней и высокой нагрузкой в жилых помещениях.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- шлифованных деревянных полов
- применения на деревянных полах, уложенных поверх систем тёплого водяного пола



ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- хорошая стойкость к бытовой химии
- хорошая растекаемость
- быстрое высыхание
- хорошая стойкость к истиранию и износу
- соответствует TRGS 617
- GISCODE W2+
- EMICODE EC1 PLUS / очень низкий уровень эмиссии

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка:	пластиковая ёмкость
Объём упаковки:	10 л
Срок годности:	не менее 12 месяцев
Степень блеска:	полуматовый
Расход на слой:	ок. 100 мл/м²
Расход на литр:	ок. 10 м²/л
Климат при работе:	от 18 до 25 °C и относительная влажность 35–65 %
Готовность к шлифовке:	через ок. 4 часов*
Повторное нанесение:	через ок. 4 часов*
Полная прочность:	через ок. 10–12 дней*

*При 20 °C и отн. влажности 50 %.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание под лакирование должно быть чистым, сухим, без загрязнений и отшлифовано в соответствии с признанным отраслевым стандартом. Как правило, перед нанесением лака рекомендуется грунтование, чтобы избежать нежелательного склеивания боковых кромок или коробления элементов паркета.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием ёмкость необходимо довести до комнатной температуры (20 °C) и тщательно встряхнуть. Затем перелить содержимое в чистое ведро PALLMANN LACQUER BUCKET.
2. Нанести слой PALL-X FUTURE валиком APPLICATION ROLLER WATERBASED UNIVERSAL 11MM/25CM (для лаков на водной основе) равномерно и обильно на поверхность. Нанести не менее 2 слоёв. Начинать от кромок, затем наносить поочерёдно поперёк и вдоль волокон древесины. В зонах с высокой нагрузкой требуется третий слой.
3. Время высыхания до готовности к шлифовке: ок. 4 часов.
4. Перед нанесением финишного слоя требуется промежуточная шлифовка колодкой PALLMANN POWER PAD с зерном 120.
5. После использования очистить инструменты водой.

PALLMANN | бренд компании UZIN UTZ
GB | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Германия | +49 931 27964-0 | info@pallmann.net | www.pallmann.net

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35% до 65%. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут значительно замедлять высыхание, нарушать смачивание или вызывать изменение цвета. Ввиду разнообразия и различного качества этих пород древесины перед нанесением покрытия следует установить породу и провести пробное испытание.
- Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях. Беречь от замерзания и не подвергать воздействию температур свыше 40 °C.
- Плотно закрывать открытые ёмкости и как можно быстрее использовать содержимое.
- Для базовых шлифованных многослойных элементов паркета может быть целесообразно нанести грунтовку PALL-X 320 дважды с помощью шпателя.
- Как правило, не наносить более 2 слоёв в течение одного дня.
- После нанесения финишного слоя дать поверхности высохнуть в течение ночи, прежде чем ходить по ней.
- Если поверхность сохнет более одного дня, необходимо провести тщательную сплошную матовую шлифовку (зерно 120).
- Ввиду особых свойств бамбукового покрытия для его лакирования рекомендуется использовать двухкомпонентный лак (например, PALL-X 98).
- При повторном лакировании многослойного паркета следуйте инструкциям производителя паркета и всегда проводите пробу на адгезию.
- Перед укладкой ковровых покрытий или других напольных покрытий, а также перед нагрузкой тяжёлыми предметами дать свежелакированной поверхности выстояться не менее 10–12 дней.
- Перед уходом за поверхностью средствами PALLMANN FINISH CARE / FINISH CARE STOP дать свежелакированной поверхности выстояться не менее 10–12 дней.
- Регулярный уход средствами PALLMANN FINISH CARE / FINISH CARE STOP улучшает внешний вид и повышает износостойкость лакированной/промасленной поверхности. Только влажная (не мокрая) уборка. Избегать застоя воды.
- Применяются и особенно рекомендуются следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы с паркетом и торцевыми шашками».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Лак на водной основе с содержанием растворителей менее 5%. Подходит в качестве замены материалам с высоким содержанием растворителей, применяемым для обработки поверхности паркета. Рекомендуется использование защитного крема для кожи и вентиляция рабочей зоны. После отверждения имеет нейтральный запах и не представляет физиологического или экологического риска.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта для повторного использования. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с остатками жидкости, а также сам жидкий продукт, относятся к категории специальных отходов. Высохшие остатки продукта относятся к категории строительных отходов.

Приведённая информация основана на нашем опыте и тщательных исследованиях. Разнообразие сопутствующих материалов, различных конструкций и условий работы не может быть индивидуально проверено или проконтролировано нами. Поэтому качество выполняемых работ зависит от вашей профессиональной оценки и способа применения продукта. В случае сомнений проведите пробное испытание или обратитесь за технической консультацией. Соблюдайте рекомендации по укладке производителя напольного покрытия. С выходом настоящего технического паспорта все предыдущие сведения о продукте теряют силу. Актуальную версию паспорта можно найти на нашем сайте www.pallmann.net | 05/2025