

Универсальный клей

UZIN KE 16

Дисперсионный клей для текстильных, напольных покрытий из ПВХ и натурального линолеума
линодилинолеума

Основная область применения:

В качестве универсального клея:

- ▶ для мягких текстильных напольных покрытий
- ▶ для стабильных по размеру дизайнерских ПВХ-покрытий – LVT плитки
- ▶ для однородных и гетерогенных напольных покрытий из ПВХ и бытового винилового линолеума в рулонах и плитах, кварц-виниловых плит
- ▶ для линолеума в рулонах толщиной до 2,5 мм
- ▶ для линолеума из пробки, подложки из пробки, а также для всех подложек от UZIN

Пригоден для / на

- ▶ на впитывающих, прошпаклеванных основаниях
- ▶ на системах водяного подогрева полов
- ▶ для нагрузок роликами офисных стульев согласно DIN EN 12 529, начиная с толщины шпаклевки 1 мм
- ▶ для обычных нагрузок в строительстве жилых зданий (например, школ, гостиниц)
- ▶ подходит для влажной очистки шампунем и экстракторной чистки согласно RAL 991 A2



Преимущества продукта / свойства:

UZIN KE 16 отличается очень низкой эмиссией, широкой областью применения, коротким временем подсыхания, применяется на впитывающих основаниях. Для внутренних работ.

- ▶ Универсального применения
- ▶ Во время и после применения имеет нейтральный запах
- ▶ Очень легко наносится
- ▶ Короткое время выдержки / подсыхания

Технические данные:

Упаковка:	Пластмассовое ведро
Размеры:	6 кг, 14 кг
Срок хранения:	не менее 12 месяцев
Цвет в мокром / сухом виде:	кремово-белый / бежевый
Расход:	250 – 600 г/м²*
Температура обработки:	мин. 15 °C на полу
Время подсыхания:	5 – 10 минут*
Время укладки:	10 – 30 минут*
Готовность к нагрузкам:	через 24 часа*
Конечная прочность:	через 3 дня*
Сварка / расшивка швов:	через 24 часа*

* При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, без трещин, чистым и без веществ, ухудшающих адгезию (например, грязи, масла, жиров). Поверхность необходимо тщательно пропылесосить, прогрунтовать и прошпаклевать. Подходящие грунтовки и шпаклевочные массы смотрите в обзоре продукции UZIN. Проверить основание согласно действующим нормам и при наличии дефектов заявить о своих сомнениях в отношении пригодности основания. Дать просохнуть нанесенной грунтовке и шпаклевочной массе.

Необходимо учитывать технические характеристики одновременно используемых продуктов.

Порядок работы:

1. Подходящим зубчатым шпателем равномерно нанести клей на основание и дать проветриться с учетом нанесенного количества клея, климата в помещении, впитывающей способности основания и вида покрытия. Наносить только такое количество клея, на которое можно уложить покрытие в пределах времени открытости с достаточным смазыванием оборотной стороны покрытия.
2. После короткого времени выдержки уложить покрытие, притереть по всей поверхности (например, суконым притирочным инструментом от Wolff номер артикула: 62694) и перед укладкой прикатать торцы и неровно лежащие края покрытия для снятия напряжения. Сильные деформации покрытия придавить грузом и не давать воздуху попасть под покрытие. Оставить поверхность на 20 минут, затем повторно прикатать и притереть по краям и в области швов.
3. Свежие остатки клея смыть водой.

Данные о расходе:

Вид покрытия / подложка	Зубья	Расход*
Гладкие, например, напольные покрытия из винилового бытового линолеума	A 1	250 – 300 г/м ²
Слегка структурированные покрытия, например, напольные покрытия из ПВХ	A 2	300 – 350 г/м ²
Структурированные покрытия, например, текстильные напольные покрытия, линолеум, мягкие иглопробивные напольные покрытия и т.д.	B 1	350 – 450 г/м ²
Структурированные покрытия, грубые подосновы и т.д.	B 2	500 – 600 г/м ²

* При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Важные указания:

- ▶ Оригинальные упаковки в умеренно прохладном помещении можно хранить не менее 12 месяцев. Морозостойкий при температуре макс. – 6 °C. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой, содержимое быстро использовать. Перед обработкой довести клей до комнатной температуры.

- ▶ Наилучшие условия переработки: при температуре 18 – 25 °C, температуре основания выше 15 °C и относительной влажности воздуха ниже 65 %. Низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают, а высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время укладки, схватывания и высыхания.
- ▶ Влажные основания могут привести к вторичной эмиссии и появлению запахов. Поэтому нужно следить за тем, чтобы шпаклевочная масса на шпаклеванном основании хорошо просохла.
- ▶ Приклеивание прямо на старые клеевые остатки может привести к взаимодействиям и, тем самым, к появлению неприятных запахов. Поэтому в идеале старые стяжки следует удалить. В любом случае остатки клея необходимо обработать блокирующей грунтовкой и зашпаклевать всю поверхность саморастекающейся шпаклевочной массой достаточной толщины (как правило 2 мм).
- ▶ Перед приклеиванием покрытия необходимо освободить от нагрузок, они должны пройти акклиматизацию и быть адаптированы к привычному климату в помещении для будущего использования.
- ▶ При экстремальных температурных нагрузках солнечными лучами, больших механических нагрузках грузоподъемными тележками, вилочными автопогрузчиками и т. д. или при воздействии влаги сверху в данных специальных случаях обратиться за технической консультацией.
- ▶ Расстояние между отдельными дорожками линолеума должно быть толщиной с почтовую открытку.
- ▶ Соблюдайте общепризнанные отраслевые правила и правила технологии укладки напольных покрытий, а также действующие национальные нормы (например, EN, DIN, VOB, SIA и т.д.). Также действуют или рекомендованы для особого принятия во внимание следующие нормы и инструкции-памятки:
 - DIN 18 365 „Работы по укладке напольных покрытий“, австрийский стандарт B 2236
 - Краткое техническое описание „Оценка и подготовка оснований для работ по укладке напольных покрытий и паркета“
 - Памятка BEB „Оценка и подготовка оснований“
 - Техническое описание ТКВ „Приклеивание напольных покрытий из ПВХ“
 - Краткое техническое описание „Приклеивание напольных покрытий из линолеума“
 - Краткое техническое описание „Приклеивание текстильных напольных покрытий“

Сертификаты качества и экологии

GISCODE D 1 – без растворителя.

EMICODE EC 1 PLUS / C очень низкой эмиссией

Охрана труда и защита окружающей среды:

GISCODE D 1 – Без растворителя согласно TRGS 610. Не воспламеняется. Во время выполнения работ рекомендуется использовать защитный крем для кожи, а также тщательно проветривать рабочие помещения.

EMICODE EC 1 R PLUS – „С очень низкой эмиссией“ – проверен и классифицирован согласно директивам GEV. Согласно актуальному уровню знаний не имеет существенной эмиссии формальдегида, вредных веществ или других летучих органических соединений (ЛОС). После высыхания – с нейтральным запахом, экологически и физиологически безвреден.

Основными условиями для наилучшего качества воздуха в помещении после проведения работ по укладке напольных покрытий являются условия укладки, соответствующие нормам, хорошо высохшие основания, грунтовки и шпаклевочные массы.

Утилизация:

По возможности, собрать остатки продукта и использовать в дальнейшем. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву. Пустые, вычищенные пластмассовые упаковки без капель продукта подлежат переработке. Упаковки с жидкими остатками, а также собранные, жидкие остатки продукта являются специальными отходами. Емкости с затвердевшими остатками продукта являются строительным мусором.