FICHE PRODUIT

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

PALL-X 320

1-К водная грунтовка, наносится как валиком, так и шпателем

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- отшлифованного паркета и деревянных полов
- паркета на полах с подогревом

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- Быстрое высыхание
- Однородный внешний вид, не полосит
- Минимизирует залипание боковых стенок плашек
- Не поджигает
- Соответствует TRGS 617
- GISCODE W2+
- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	Пластиковая канистра
Расфасовка:	5 и 10 l
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Расход:	ок. 100 ml/m² (1 x валиком) ок. 60 ml/m² (2 x шпателем)
1 л хватает:	на ок.10 m²/l (валиком) на ок.17 m²/l (шпателем)
Температура при работе:	18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха
Готовность к вскрытию лаком:	через ок. 2 часов*

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

Z-167.10-119

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность, которая покрывается грунтовкой, должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений прошлифована, в соответствием с требованием техники.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Емкости перед работой довести до комнатной температуры (20°C и) хорошо потрясти, затем содержимое вылить в чистое ведро.
2. Нанести валиком PALLMANN WL(для водных лаков) однородный насыщенный слой PALL-X 320 Если наносится шпателем, нанести не менее 2-х слоев крест-накрест, во избежание следов от шпателя и излишков материала.
3. Прогрунтованная поверхность готова к вскрытию лаком: через ок. 120 минут при нанесении валиком, или через ок. 60 минут при нанесении шпателем.
4. Грунтовку не оставлять сохнуть на ночь, ее нужно в день нанесения хотя бы 1 раз вскрыть лаком.
5. Инструменты после работы промыть водой.

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
DE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Telefon +49 931 27964-0 | Telefax +49 931 27964-50 | E-Mail info@pallmann.net | Internet www.pallmann.net
BY | Дистрибьютер PALLMANN в Республике Беларусь ООО "Европаркет" | пер.Стебенева 9а | Телефон +375291312020 | E-mail info@evroparket.by | by.pallmann.com

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность воздуха >35% и <65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время высыхания.
- Многие экзотические сорта дерева, такие как тик, ипе лапачо,мореное дерево, а также веге и хвойные породы деревьев - содержат в себе вещества (т.н. ингибиторы, смолы или минеральные отложения), которые ведут к значительным земедлениям при высыхании, нарушению смачивания или к изменению . Исходя из многообразия и различных свойств этих сортов дерева следует выяснить их пригодность к лакировке, а также провести предварительный тест.
- Грунтовку не нужно шлифовать.
- Не полностью использованные упаковки тщательно закрывать и содержимое быстро использовать.
- В день нельзя наносить больше 2- слоей лака.
- содержимое быстро использовать. Рекомендуется учитывать нормы и правила: DIN 18356 «Работы с паркетом.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

GISCODE W2+ Wassersiegel, Lösemittelgehalt unter 5 %. Im Sinne der TRGS 617 geeignet als Ersatzstoff für stark lösemittelhaltige Parkettoberflächenbehandlungsmittel. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Nach Erhärtung geruchsneutral sowie ökologisch und physiologisch unbedenklich.

EMICODE EC 1 PLUS – Sehr emissionsarm.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.pallmann.net. | 02.2020