

2-к масляно-восковая смесь для отработки паркета

PALL-X 333 COLOR WHITE

2-к масляная грунтовка, без растворителей для тонировки паркетных полов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Смесь жидких масел для грунтования всех обычных европейских сортов паркетной древесины перед нанесением лаков PALL-X 98 PALL-X EXTREME 2K, PALL-X ZERO, PALL-X PURE а также PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL. За счет добавки PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE как 3-его компонента паркетные полы можно за одну операцию грунтовать и тонировать.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Смесь жидких масел для грунтования всех обычных европейских сортов паркетной древесины перед нанесением лаков PALL-X 98 PALL-X EXTREME 2K, PALL-X ZERO, PALL-X PURE а также PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL. За счет добавки PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE как 3-его компонента паркетные полы можно за одну операцию грунтовать и тонировать.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ шлифованном и прошпаклеванном паркете
- ▶ паркете на полу с подогревом



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Подчеркивает цвет и структуру дерева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Расфасовка:	0,91 + 0,09 l
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Цвет:	Weiß
Соотношение замеса:	4 : 1
Расход на слой:	ок. 25 – 50 ml/m ²
Температура при работе:	18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха
Время для работы после замеса:	ок. 1 час*
Готовность к дальнейшей работе:	через 24 часов*

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ:

Рекомендуется протестировать на пробной поверхности, с идентичной обработкой и укладкой, для визуализации клиентом цветового тона и оптики и для получения подтверждения клиента.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

В поверхность, которая будет грунтоваться, должна быть заделаны швы шпаклевкой, поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений и должна быть отшлифована в соответствии с требованиями техники.

Непосредственно перед грунтованием всю поверхность увлажнить влажной (не мокрой) тряпкой, чистой водой.

Отсюда – следующие преимущества:

- ▶ Поджиг или оттенок будет интенсивнее и равномернее
- ▶ Грунтовка будет лучше проникать
- ▶ Уплотненная после тонкой шлифовки деревянная поверхность снова становится «открытой»
- ▶ Следы от шлифовки становятся менее заметными
- ▶ Поверхность древесины выглядит более однородной
- ▶ Вещества, содержащиеся в древесине, смываются
- ▶ Предупреждается «запотевание» швов, т.е. выдавливания затекшей в швы и незастывшей от толщины слоя грунтовки

Рекомендации по проведению работ:

1. Всю поверхность паркета протереть влажной (не мокрой), выжатой хлопковой тканью, или специальной шваброй PALLMANN WISCHMOPP. Внимание: не смоченные места впоследствии выглядят оптически более светлыми.
2. Максимальное количество воды 30 г/м².
3. Оптимальное количество воды – ок. 10-20 г/м².
4. Только после полного высыхания поверхности – 30-60 мин., можно наносить PALL-X 333.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Емкости перед работой довести до комнатной температуры (20°C) и содержимое хорошо перемешать.
 2. Замесить PALL-X 333 с отвердителем и равномерно нанести на основание с помощью соответствующего инструмента (напр. шпателя PALLMANN FLÄCHENSPACHTEL).
 3. Работать зонально – площадями не более 30 м².
 4. Не позднее 10 минут спустя, удалить излишки материала бежевым падом PALLMANN.
 5. Через ок. 20 минут заполировать поверхность белым падом PALLMANN, для получения однородной поверхности.
 6. Затем всю поверхность заполировать хлопковой тряпкой.
 7. Из-за разницы впитываемости видов древесины или паркета необходимо нанести второй слой. Рекомендуется столько нанесений, сколько необходимо для насыщения древесины.
 8. Инструменты после работы очистить с помощью чистящей ткани UZIN CLEAN BOX.
 9. Дальнейшие работы: через 12 часов* покрывать PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE или MAGIC OIL 2K
- Исключение: в системе с цветным концентратом PALL-X 333 COLOR CONCENTRATE через 24 часа вскрыть PALL-X 98, PALL-X ZERO, PALL-X PURE или PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL. При вскрытии MAGIC OIL 2K ORIGINAL масло наносить экономно (ок. 15 мл/м²) и сразу же с помощью белого пада PALLMANN втирать в древесину и располировывать. На поверхности не должны оставаться излишки материала.
- * при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность воздуха >35% и <65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические сорта дерева, такие как тик, ипе лапачо, мореное дерево, а также веге и хвойные породы деревьев – содержат в себе вещества (т.н. ингибиторы, смолы или минеральные отложения), которые ведут к значительным замедлениям при высыхании, нарушению смачивания или к изменению. Исходя из многообразия и различных свойств этих сортов дерева следует выяснить их пригодность к лакировке, а также провести предварительный тест.
- ▶ Гарантийный срок хранения материалов в заводской упаковке в умеренно прохладном месте – не менее 12 месяцев. Беречь от мороза и температур выше +40°C.
- ▶ После добавки отвердителя емкость плотно не закрывать – угроза разрыва!
- ▶ При работах с досками с наличием швов, или досками, на которых снята фаска, предварительно получить техническую рекомендацию.

- ▶ На деревянной брусчатке расход может серьезно возрасти (ок. 120 мл/м²), поэтому на деревянной брусчатке /торцевом паркете выдерживать время высыхания не менее 72 часов перед дальнейшими работами.
- ▶ При работах на больших площадях, во избежание колебания оттенков из разных партий, рекомендуется сначала все емкости с одним компонентом вылить в один контейнер, и оттуда замешивать частичные количества с компонентом В.
- ▶ Масла под воздействием света склонны к желтению (темному желтению).
- ▶ Рекомендуется учитывать следующие нормы и правила: DIN 18356 «Работы с паркетом», DIN 18367 «Работы с деревянной брусчаткой» и DIN 18365 «Работы с напольными покрытиями».