

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

PALL-X 350

2-К ПУР средство на водной основе для создания межслойной адгезии, для последующего лакирования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

2-К ПУР средство для создания оптимальной адгезии между существующей поверхностью и новым лаковым слоем без промежуточной шлифовки.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ Покрытого в заводских условиях УФ-лаком или УФ-маслом многослойного паркета
- ▶ Паркетных полов, покрытых маслом линии PALLMANN MAGIC OIL 2K
- ▶ Паркетных полов, покрытых лаками линии PALL-X
- ▶ Для полов с подогревом



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Отличная адгезия на большинстве оснований
- ▶ Легкое в применении
- ▶ Быстро высыхает
- ▶ Соответствует TRGS 617
- ▶ GISCODE W3/DD+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	Пластиковая канистра
Расфасовка:	0,75 + 0,25 l
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Соотношение замеса:	3 : 1
Расход на слой:	ок. 20 - 35 ml/m ² (1 слой валиком) ок. 10 ml/m ² (2 слоя шпателем)
1 л хватает:	ок. 30 - 50 м ² /l (слой валиком) ок. 100 м ² /l (слой шпателем)
Температура при работе:	18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха
Время для работы после замеса:	ок. 1 час*
Готовность к вскрытию лаком:	через ок. 1 час*

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ:

Перед нанесением Pall-X 350 необходимо провести интенсивную основную чистку поверхности. В связи с тем, что существует большое количество разнообразных оснований, необходимо предварительное тестирование материала на адгезию и растекаемость (на небольшом участке поверхности). В отдельных сомнительных случаях или при работе на неизвестных основаниях рекомендуется обратиться за техническим советом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Обрабатываемая поверхность должна быть свободна от грязи, масла, воска, старых средств по уходу и прочих загрязнений. Уже бывший в эксплуатации, покрытый УФ-маслом или УФ-лаком многослойный паркет, а также покрытые лаком или маслом деревянные полы и все полы, на которых видны слои средств по уходу, нуждаются в основной чистке средством PALLMANN GRUNDREINIGER, в соответствии с рекомендациями производителя. В сомнительных случаях с основанием рекомендуется получить техническую рекомендацию.



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Гарантийный срок хранения материалов в заводской упаковке в умеренно прохладном месте – не менее 12 месяцев. Беречь от мороза и не подвергать температурам выше 400С.
- ▶ Оптимальная температура при работе 18-250С, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха - удлиняют, а высокие температуры и низкая влажность воздуха - сокращают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические сорта дерева, такие как тик, ипе лапачо, мореное дерево, а также веге и хвойные породы деревьев - содержат в себе вещества (т.н. ингибиторы, смолы или минеральные отложения), которые ведут к значительным замедлениям при высыхании, нарушению смачивания или к изменению. Исходя из многообразия и различных свойств этих сортов дерева следует выяснить их пригодность к лакировке, а также провести предварительный тест. Рекомендуется учитывать следующие нормы и правила: DIN 18356 «Паркетные работы», DIN 18367 «Работы с деревянной брусчаткой» и DIN 68702 RE-V/RE-W.
- ▶ После добавки отвердителя емкость плотно не закрывать - угроза разрыва.
- ▶ На полах, покрытых маслом или брашированных полах *полах со структурной поверхностью), расход может сильно увеличиваться (ок. 30-50 мл/м2).

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

GISCODE W3/DD+, Wassersiegel mit isocyanathaltigem Vernetzer, Lösemittelgehalt unter 15 %. Im Sinne der TRGS 617 geeignet als Ersatzstoff für stark lösemittelhaltige Parkettoberflächenbehandlungsmittel. Komp. A: Kennzeichnungsfrei. Komp. B: Enthält präpolymerisierte Isocyanate. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Beide Komponenten: Bei und nach der Verarbeitung gut lüften, Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe/Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Zu beachten sind u.a.: GefStoffV und TRGS 617, Gefahren-/ Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt, Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE W3/DD+. Nach Erhärtung geruchsneutral sowie ökologisch und physiologisch unbedenklich.