

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем
чрезвычайных ситуаций



EUROPEAN GROUP
OF ORGANISATIONS FOR FIRE TESTING,
INSPECTION AND CERTIFICATION

Аттестат № ВУ/112.02.1.0.0042 до 29.01.2015
Адрес: 220046, г. Минск, ул. Солтыса, 183а
тел. 246-40-01
Лицензия № 02300/723 до 17.08.2019
выдана МЧС Республики Беларусь

Утверждаю
Руководитель ИИ
«НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси»

А.П. Лущик
« 09 » 12 2014г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрационный 04-52/ 2659 П

« 09 » 12 2014г.

Наименование продукции: покрытие из водного однокомпонентного паркетного лака Pall-X 94 Pallmann.

Идентификация: прозрачная жидкость.

Изготовитель: JP Coatings GmbH (Германия) (информация представлена Заявителем).

Заявитель на проведение испытаний: ООО «ЕВРОПАРКЕТ» (договор от 05.11.2014 № 52/2422Д).

Адрес: 223010, Минский район, п. Юбилейный, ул. Коммунальная, 1В, комн. 55.

Наименование ТНПА на методы испытаний: ГОСТ 12.1.044-89.

Количество образцов, представленных на испытания: 1 л (идентификационный № 2181/14).

Наименование органа, проводившего отбор образцов: образцы представлены Заявителем.

Программа проведения испытаний

№ п/п	Наименование объекта испытаний (показателей), характеристик и т.д.	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта	Примечание
1	Покрытие из водного однокомпонентного паркетного лака Pall-X 94 Pallmann.	ГОСТ 12.1.044-89	
1.1	Определение коэффициента дымообразования	п. 4.18	

Условия проведения испытаний:

температура, °C	22
атмосферное давление, кПа	100,4
относительная влажность, %	54



**Испытательное оборудование и средства измерений,
применяемые при проведении испытаний**

№ п/п	Наименование испытательного оборудования, средств измерений,	Дата прохождения метрологической аттестации, поверки, № свидетельства, срок действия
1	Установка для определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов	свидетельство № 230 до 21.10.2015
2	Вольтметр универсальный В7-82	свидетельство №1278-42 до 21.01.2015
3	Весы электронные AR2140	клеймо до 09.2015
4	Линейка металлическая ГОСТ 427-79	клеймо до 01.05.2015

Дата проведения испытаний: 04.12.2014.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Результаты экспериментального определения коэффициента дымообразования.

Режим испытаний	№ образца для испытаний	Масса образца, г	Светопропускание, %		Коэффициент дымообразования для каждого образца, м ² /кг
			начальное	конечное	
Тление	1	0,89	100	44,3	590,06
Тление	2	0,90	100	44,0	588,37
Тление	3	0,88	100	44,7	590,17
Тление	4	0,90	100	43,9	590
Тление	5	0,89	100	45,0	578,69
Среднее значение					587,46
Горение	1	0,91	100	66,9	284,91
Горение	2	0,90	100	66,2	295,62
Горение	3	0,91	100	67,5	278,59
Горение	4	0,89	100	67,4	285,92
Горение	5	0,90	100	67,1	285,94
Среднее значение					286,2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

Покрытие из водного однокомпонентного паркетного лака Pall-X 94 Pallmann, представленного ООО «ЕВРОПАРКЕТ», согласно проведенным испытаниям по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18) имеет коэффициент дымообразования 587,46 м²/кг и согласно ГОСТ 12.1.044-89 (п.2.14.2) относится к группе материалов с высокой дымообразующей способностью.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провел:

Техник


А.В.Соич

Протокол проверил:

Начальник отдела


А.Г.Яцукович

Данный протокол оформлен на 2 (двух) страницах в 2 (двух) экземплярах и направлен:

- ООО «ЕВРОПАРКЕТ» – 1 экз.;
- ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» – 1 экз.

Размножение протокола возможно только с разрешения ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси». Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.

ИЦ НИИ ПБ и ЧС
МЧС БЕЛАРУСИ
09 ДЕК 2014
№ 04-52/ 2699/17