

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству

«Институт БелНИИС», Республика Беларусь, 220076 г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б,

+375 17 270 90 01, email: institute@belniis.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 05.6407.26

Дата регистрации « 28 » сентября 2026 г.

Действительно до « 28 » сентября 2027 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Клей однокомпонентный на основе MS полимеров RENOVE MS 400 ELASTIC

2. Назначение

для устройства покрытия пола с применением изделий паркетных в помещениях
жилых и общественных зданий по основаниям в соответствии с областью
применения

3. Изготовитель

RENOVE Sp. z o.o., 96-111, Kowiesy, Wola Pekoszewska, 82A, Республика Польша

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Европаркет», 223010, Минский р-н,
пос. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 1В, к. 55, Республика Беларусь

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 22.09.2026 № 542/3-3, выданного Испытательным центром Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № ВУ/112 1.0290.

6. Техническое свидетельство действует на

договор поставки товара от 23.01.2026 № 1/NDE.

7. Особые отметки

Данные маркировки: RENOVE MS 400 Elastic, 1-компонентный эластичный клей для деревянных полов на основе MS Polimer, е 12kg, номер артикула, информация об условиях применения, хранения, ПРИГОДНОСТЬ: 6 месяцев от даты изготовления, дата изготовления, адрес и контактная информация изготовителя, PRODUKT POLSKI.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



О.Н. Лешкевич

28

сентября 2026 г.

№ 0025845

М.П.

РПД-Кристалл-Гомель, зак. 2026-24

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

05.6407.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

клея однокомпонентного на основе MS полимеров RENOVE MS 400 ELASTIC
производства RENOVE Sp. z o.o., Республика Польша.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид	Визуально	Однородная вязкая паста белого цвета без посторонних примесей
2.	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 31939	98,5
3.	Плотность, г/см ³	ГОСТ 31992.1	1,66
4.	*Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	ГОСТ 26589, метод А	1,02 Адгезионный отрыв
5.	*Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве (паркет), МПа, при температуре (23±2) °С (характер разрушения)	СТБ 1621	1,1 Адгезионный отрыв
6.	*Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве после теплового старения (паркет), МПа		1,1 Адгезионный отрыв
7.	*Открытое время: предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве, МПа: - через 10 мин; - через 20 мин; - через 30 мин		1,1 1,1 1,1 Адгезионный отрыв
8.	*Прочность на сдвиг клеевого соединения: паркет-клей-бетон, Н/м	ГОСТ 26589, п. 3.6	23734 Адгезионный отрыв

Окончание таблицы 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
9.	*Морозостойкость, 5 циклов: - внешний вид; - прочность на сдвиг клеевого соединения: паркет-клей-бетон, Н/м, после 5 циклов замораживания-оттаивания (характер разрушения)	ГОСТ 27037, ГОСТ 26589	Однородная вязкая паста белого цвета без посторонних примесей 22791 Адгезионный отрыв
10.	Горючесть, группа	ГОСТ 30244, метод 2	Г4
11.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402	В3

Примечание:

*- бетонное основание было обработано грунтовкой RENOVE RENOPRIMER PU-200;

Значения показателей, указанные в п.п. 10, 11 таблицы 1, приведены без проведения испытаний на основании информации заявителя.

Руководитель
уполномоченного органа



О.Н. Лешкевич

№ 0069655

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

05.6407.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на клей однокомпонентный на основе MS полимеров RENOVE MS 400 ELASTIC (далее – клей) производства RENOVE Sp. z o.o., Республика Польша, предназначенный для устройства покрытия пола с применением изделий паркетных в помещениях жилых и общественных зданий по основаниям в соответствии с областью применения.

2. Выбор области применения клея необходимо осуществляется с учетом его физико-механических показателей и рекомендаций изготовителя.

3. Клей изготавливают однокомпонентным на основе MS полимеров.

4. Укладку изделий паркетных с применением клея следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя. Перед применением клея необходимо подготовить поверхности основания: очистить от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию, заделать глубокие швы и стыки, при необходимости прогрунтовать грунтовкой RENOVE RENOPRIMER PU-200. Основание должно быть ровным, прочным, сухим, чистым, без следов веществ, ухудшающих адгезию. При необходимости следует произвести подготовку основания.

5. При выполнении работ по укладке изделий паркетных не допускается попадание грязи и инородных предметов в слой клея. Перед использованием клей необходимо выдержать при комнатной температуре. Клей распределяют по поверхности основания с применением ручного инструмента (зубчатого шпателя). Расход клея при укладке изделий паркетных зависит от типа приклеиваемого изделия и определяется изготовителем клея. При нанесении клея на основание следует учитывать его «открытое время». Температура основания при нанесении клея должна составлять не менее 15 °С, относительная влажность воздуха не более 65%.

6. Клей поставляют в герметичных упаковках. На упаковку с компонентами наклеена этикетка, содержащая следующую информацию: RENOVE MS 400 Elastic, 1-компонентный эластичный клей для деревянных полов на основе MS Polimer, e 12kg, номер артикула, информация об условиях применения, хранения, ПРИГОДНОСТЬ: 6 месяцев от даты изготовления, дата изготовления, адрес и контактная информация изготовителя, PRODUKT POLSKI.

7. Проектирование, производство и приемку работ по устройству покрытий пола с применением клея следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» и других технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь,

проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций изготовителя.


8. Транспортирование клея в упакованном виде следует осуществлять всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки горючих грузов, действующими на транспорте данного вида.

9. Клей в упакованном виде следует хранить при температуре от 5 °С до 25 °С в крытых складских вентилируемых помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, механических повреждений упаковки, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения клея – 9 месяцев с даты изготовления.

10. Ответственность за соответствие поставляемого клея настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич



№ 0069656