

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству
«Институт БелНИИС», Республика Беларусь, 220076 г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б,
+375 17 270 90 01, email: institute@belniis.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 05.6410.26

Дата регистрации « 28 » сентября 2026 г.

Действительно до « 28 » сентября 2027 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Грунтовка однокомпонентная на полиуретановой основе RENOPRIMER PU-200

2. Назначение

для грунтования поверхностей строительных конструкций при устройстве
покрытия пола с применением паркетных изделий внутри зданий и сооружений
различного назначения

3. Изготовитель

RENOVE Sp. z o.o., 96-111, Kowiesy, Wola Pekoszewska, 82A, Республика Польша

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Европаркет», 223010, Минский р-н,
пос. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 1В, к. 55, Республика Беларусь

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 22.09.2026 № 543/1-3, выданного Испытательным центром Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № ВУ/112 1.0290.

6. Техническое свидетельство действует на

Договор поставки товара от 23.01.2026 № 1/NDE.

7. Особые отметки

Данные маркировки: торговый знак RENOVE, Renoprimer PU-200, Полиуретановый грунт без содержания растворителя, e5kg, Nr. art. 0991, информация об условиях применения, хранения, дата изготовления, адрес и контактная информация изготовителя, PRODUKT POLSKI.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



О.Н. Лешкевич

28 сентября 2026 г.

№ 0025844

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому свидетельству

№ 1

Лист 1
Листов 1

ТС

05.6410.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

грунтовки однокомпонентной на полиуретановой основе RENOPRIMER PU-200
производства RENOVE Sp. z o.o., Республика Польша.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид	Визуально	Однородная вязкая паста бежевого цвета без посторонних примесей
2.	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 31939	98,2
3.	Плотность, г/см ³	ГОСТ 31992.1	1,17
4.	Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	ГОСТ 26589 метод А	2,55 Адгезионный отрыв
5.	Время высыхания до степени 3, ч	ГОСТ 19007	3

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич



№ 0069657

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

05.6410.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на грунтовку однокомпонентную на полиуретановой основе RENOPRIMER PU-200 (далее – грунтовка) производства RENOVE Sp. z o.o., Республика Польша, предназначенную для грунтования поверхностей строительных конструкций при устройстве покрытия пола с применением паркетных изделий внутри зданий и сооружений различного назначения.

2. Грунтовку изготавливают однокомпонентной на полиуретановой основе без растворителя.

3. Нанесение грунтовки на бетонное основание следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя. Перед применением грунтовки необходимо произвести подготовку основания. Поверхность основания должна быть сухой, прочной, обеспыленной, без трещин и следов загрязнений веществами, снижающими адгезию. Цементные и гипсосульфатные стяжки необходимо отшлифовать и пропылесосить. Любые снижающие адгезию слои должны быть удалены.

4. Наносить грунтовку на бетонное основание следует равномерно «крест-накрест». В случае слабых стяжек или для получения барьера от влаги, грунтовку следует наносить в два слоя, с межслойным интервалом 3-4 часа. Второй слой грунтовки следует покрыть кварцевым песком. После высыхания грунтовки следует удалить остатки несвязанного песка и далее возможно приступить к укладке паркета с применением клеев для паркета.

5. Грунтовку поставляют в герметичных упаковках. На упаковку с грунтовкой наклеена этикетка, содержащая следующую информацию: торговый знак (RENOVE), наименование грунтовки, массу, артикул, сведения об условиях применения, хранения, дату изготовления, адрес и контактную информацию изготовителя.

6. Проектирование, производство и приемку работ по устройству покрытий пола с применением грунтовки следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» и других технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций изготовителя.

7. Транспортирование грунтовки в упакованном виде следует осуществлять всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки горючих грузов, действующими на транспорте данного вида.

8. Грунтовку в упакованном виде следует хранить при температуре не ниже 5 °С в крытых складских вентилируемых помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, механических повреждений упаковки, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения грунтовки – 6 месяцев с даты изготовления.

9. Ответственность за соответствие поставляемой грунтовки настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель
уполномоченного органа



О.Н. Лешкевич

№ 0069658