

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству
«Институт БелНИИС», Республика Беларусь, 220076 г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б,
+375 17 270 90 01, email: institute@belniis.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 05.6409.26

Дата регистрации « 28 » сентября 2026 г.

Действительно до « 28 » сентября 2027 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Клей однокомпонентный на основе силана (STP) UZIN MK 200

2. Назначение

для устройства покрытия пола с применением изделий паркетных в помещениях
жилых и общественных зданий по основаниям в соответствии с областью
применения

3. Изготовитель

UZIN UTZ SE, Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, Федеративная Республика Германия

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Европаркет», 223010, Минский р-н,
пос. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 1В, к. 55, Республика Беларусь

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 22.09.2026 № 542/1-3, выданного Испытательным центром Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № ВУ/112 1.0290.

6. Техническое свидетельство действует на

договор поставки товара от 12.02.2026 № 1202-2026.

7. Особые отметки

Данные маркировки: торговый знак UZIN, МК 200, однокомпонентный паркетный клей на основе силан-терминированных полимеров (STP), Art.№.59678, 16 kg – 9,6 L, coverage 13-16m², дата изготовления 29/06/26, адреса представительств производителя, пиктограммы с указанием условий применения, UZIN UTZ YOUR FLOOR. OUR PASSION.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



О.Н. Лешкевич

28

сентября 2026 г.

№ 0025847

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

05.6409.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

клея однокомпонентного на основе силана (STP) UZIN MK 200 производства UZIN UTZ SE, Федеративная Республика Германия.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид	Визуально	Однородная вязкая паста бежевого цвета без посторонних примесей
2.	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 31939	98,4
3.	Плотность, г/см ³	ГОСТ 31992.1	1,72
4.	*Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	ГОСТ 26589, метод А	2,66 Когезионный отрыв
5.	*Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве (паркет), МПа, при температуре (23±2) °С (характер разрушения)	СТБ 1621	1,6 Разрушение паркетной планки
6.	*Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве (паркет) после теплового старения (характер разрушения), МПа		1,6 Разрушение паркетной планки
7.	*Открытое время: предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве, МПа: - через 10 мин; - через 20 мин; - через 30 мин		1,6* 1,6* 1,6* Разрушение паркетной планки
8.	*Прочность на сдвиг клеевого соединения: паркет-клей-бетон, Н/м	ГОСТ 26589	26682 Разрушение бетона

Окончание таблицы 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
9.	*Морозостойкость, 5 циклов: - внешний вид; - прочность на сдвиг клеевого соединения: паркет-клей-бетон, Н/м, после 5 циклов замораживания-оттаивания (характер разрушения)	ГОСТ 27037, ГОСТ 26589	Однородная вязкая паста бежевого цвета без посторонних примесей 18508 Когезионный отрыв
10.	Горючесть, группа	ГОСТ 30244, метод 2	Г4
11.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402	В3

Примечание:

*- бетонное основание было обработано грунтовкой UZIN PE 414 BiTurbo;
Значения показателей, указанные в п.п. 10, 11 таблицы 1, приведены без проведения испытаний на основании информации заявителя.

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич



№ 0069651

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

05.6409.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на клей однокомпонентный на основе силана (STP) UZIN MK 200 (далее – клей) производства UZIN UTZ SE, Федеративная Республика Германия, предназначенный для устройства покрытия пола с применением изделий паркетных в помещениях жилых и общественных зданий по основаниям в соответствии с областью применения.

2. Выбор области применения клея необходимо осуществляется с учетом его физико-механических показателей и рекомендаций изготовителя.

3. Клей изготавливают однокомпонентным на основе силана.

4. Укладку изделий паркетных с применением клея следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя. Перед применением клея необходимо подготовить поверхности основания: очистить от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию, заделать глубокие швы и стыки, при необходимости прогрунтовать грунтовкой UZIP PE 414 BiTurbo. Основание должно быть ровным, прочным, сухим, чистым, без следов веществ, ухудшающих адгезию. При необходимости следует произвести подготовку основания.

5. При выполнении работ по укладке изделий паркетных не допускается попадание грязи и инородных предметов в слой клея. Перед использованием клей необходимо выдержать при комнатной температуре. Клей распределяют по поверхности основания с применением ручного инструмента (зубчатого шпателя). Расход клея при укладке паркетной доски 1000-1200 г/м². При нанесении клея на основание следует учитывать его «открытое время». Температура основания при нанесении клея должна составлять от +15 °С до +25°С. Относительная влажность воздуха не более 65%. Покрытие пола с применением изделий паркетных необходимо предохранять от механических воздействий до полной полимеризации клея (не менее 12 часов).

6. Клей поставляют в герметичных упаковках. На упаковку с компонентами наклеена этикетка, содержащая следующую информацию: торговый знак (UZIN), наименование клея, артикул, массу, дату изготовления, наименование и адрес изготовителя, пиктограммы с указанием условий применения.

7. Проектирование, производство и приемку работ по устройству покрытий пола с применением клея следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» и других технических нормативных

правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций изготовителя.


8. Транспортирование клея в упакованном виде следует осуществлять всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки горючих грузов, действующими на транспорте данного вида.

9. Клей в упакованном виде следует хранить при температуре от 10 °С до 25 °С в крытых складских вентилируемых помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, механических повреждений упаковки, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Срок хранения клея – 12 месяцев с даты изготовления.

10. Ответственность за соответствие поставляемого клея настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич



№ 0069652